EPISOL® FLOORLINE EGALISER

COUCHE DE RAGREAGE ET TIR-A-ZERO PREDOSEE ET PRÊTE A L'EMPOI

DESCRIPTION

EPISOL® FLOORLINE EGALISER est une couche de ragréage et tir-à-zéro prête à l'emploi et prédosée pour égaliser la surface avant d'appliquer un revêtement de résine synthétique en époxy ou en polyuréthane ou un sol coulé.

AVANTAGES

- Sans solvant
- Épaisseur de couche limitée
- Consommation limitée
- Résistance mécanique
- Excellente liquidité
- Sans silicone
- Bonne compatibilité avec les primaires, revêtements et sols coulés EPISOL®

DOMAINE D'EMPLOI

Couche de ragréage et tir-à-zéro pour égaliser la surface avant d'appliquer un sol coulé en résine synthétique époxy ou polyuréthane. Convient pour égaliser les différences de niveau jusqu'à 3 mm.

- Parkings souterrains et à la surface
- Garages
- Ateliers
- Entrepôts
- Lieux de stockage pour produits dangereux
- Sols à revêtir de façon industrielle
- Sols décoratifs
- Espaces commerciaux
- Bâtiments publics
- Industrie alimentaire, pharmaceutique, cuisines industrielles
- etc...

MISE EN ŒUVRE

Note : Ce qui suit est une description typique de l'application. Dans le cas d'autres paramètres de chantier, contacter notre service technique.

ANALYSES PRÉLIMINAIRES

Avant de commencer avec les préparations de la surface et d'appliquer les produits, il est important de tester différents paramètres afin d'obtenir un résultat positif et durable.
Résistance à la compression: min. 25 N/mm² Résistance à la traction: min. 1,5 N/mm²
EPISOL® FLOORLINE EGALISER peut être appliqué sur une surface sèche. Teneur en humidité du substrat: ≤ 5% d'humidité. Conditions pendant l'application et le durcissement: voir les « conditions de mise en œuvre » décrites plus en détail dans cette fiche technique.
Des joints de dilatation techniquement étudiés doivent être fournis. Ceux-ci sont repris dans le système de résine synthétique à installer.
La planéité de la surface doit être conforme aux exigences souhaitées. Si ce n'est pas le cas, des mesures correctes doivent être prises pour combler ou niveler les irrégularités avec des produits complémentaires au support et au revêtement à appliquer.
Des joints de contraction et des fissures passives peuvent être recouverts. Ceci à condition qu'ils ne soient pas utilisés comme joints de dilatation ou qu'il ne suivent pas d'autres mouvements de la structure ou du substrat et qu'ils soient nivelés avec des produits complémentaires à la surface et au système de résine synthétique à appliquer.

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

- Conteneurs de mélange
- Mélangeur avec broche (min. 300 tr/min)
- Truelle plate ou spatule crantée avec profil de scie triangulaire
- Ruban adhésif

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les fissures, les joints et autres éléments montrant des fuites d'eau doivent d'abord être complètement imperméabilisés et étanches.
La surface doit être prétraitée mécaniquement. Cela peut se faire en sablant la surface sans poussière ou en ponçant la surface. Ces traitements permettent d'obtenir une surface à texture ouverte et d'enlever la pellicule de ciment du béton et des anciens restants de revêtements et d'adhésifs.
Le traitement avec jets d'eau à haute pression est possible, mais la surface doit sécher suffisamment.
Teneur en humidité du substrat: < 5% d'humidité.
Avant d'appliquer le primaire:
Appliquez toujours les produits sur une surface propre, exempte de tout matériau réduisant l'adhérence tels que la saleté, l'huile, la graisse, les anciens revêtements ou traitements de surfaces, etc...
Les parties des surfaces à revêtir qui en répondent pas aux exigences décrites ci-dessus (résistance à la compression, résistance à la traction, éléments mal raccordées, etc.) doivent être traitées ou enlevées et réparées selon une méthode correcte et avec des produits complémentaires à la surface et au système de résine synthétique à installer.
Si vous choisissez de travailler avec une plinthe sans joints, utilisez RESIPOX® PRIMER avec du mortier de réparation et de plinthe RESIPOX®.
Enlevez des éléments non-adhérents en brossant bien et enlever la poussière avec un aspirateur industriel.
Appliquer toujours EPISOL® FLOORLINE EGALISER sur une couche durcie de EPISOL® PRIMER complémentaire au substrat.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Mélange
Remuez la base (composant A) de manière homogène avant utilisation. Ajoutez la quantité totale de durcisseur (composant B) et mélangez mécaniquement (300 tr/min) jusqu'à ce que les deux composants soient homogènes. Ajouter lentement le composant de remplissage au mélange. Melanger jusqu'à obtention d'une masse homogène.

PRÉPARATION DE L'EQUIPEMENT

Travailler toujours avec des récipients de mélange et des outils de traitement propres.

APPLICATION
Verser EPISOL® FLOORLINE EGALISER et étaler avec une truelle plate ou une spatule crantée. Utiliser une spatule crantée avec profil de scie triangulaire. Rouler pour débuller avec un rouleau débulleur.

FINITION
À partir de 12 heures à 7 jours après la pose du EPISOL® FLOORLINE EGALISER on peut le recouvrir d'un revêtement ou un sol coulé en époxy ou en polyuréthane.

CONDITIONS D'APPLICATIONS
Conditions pendant la mise en œuvre et le durcissement des produits. La température de mise en œuvre recommandée pour le substrat, l'environnement, le matériau et les produits est comprise entre +10°C et +30°C. Humidité relative: Max. 85%
Point de rosée: La température du substrat et du produit non encore complètement durci doit être au moins supérieur de 3°C au point de rosée. Évitez la condensation sur la surface du moment des préparations jusqu'à ce que les produits soient complètement durcis. Assurez une ventilation adéquate et une faible humidité relative pendant le durcissement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Nettoyez les outils utilisés avec du Solvant MEK avant le durcissement de l'EPISOL® FLOORLINE EGALISER. Les résidus de produit durcis doivent être enlevés mécaniquement.
Pour le nettoyage et l'entretien du système de résine synthétique installé veuillez consulter les brochures d'information:
Nettoyage et entretien de système de sol en résine synthétique - INDUSTRIE Nettoyage et entretien de système de sol en résine synthétique - BÂTIMENTS PUBLICS ET PRIVES.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
• Solvant de nettoyage pour outils: SOLVENT MEK

AVIS ET REMARQUES
Des revêtements ou sols coulés en résine synthétiques peuvent être appliquées jusque 7 jours après le ragréage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPARENCE - COMPOSITION

Composant A	Résine époxy modifiée
Composant B	Durcisseur polyamine
Composant C	Charge sèche
Couleur	Gris beige

TEMPS DE RÉACTION
Temps d'application ± 30 minutes.
Praticable: après 12 heure
Résistance mécanique complète: après 7 jours
Résistance chimique complète: après 7 jours
Temps mesurés à 20°C; les températures plus basses prolongent le temps de durcissement.

CONSOMMATION
1,7 kg/m² par mm d'épaisseur de couche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Masse spécifique	1,65 kg/dm³
Surface	Lisse
Résistance à la compression	> 60 N/mm²
Résistance à la flexion	> 40 N/mm²
Adhésion au béton	2,6 N/mm²
Classe feu	NPD EN 13501 Euronorme
Résistance à la chaleur	60°C
Épaisseur de couche	De 0.5 à 3 mm
Durcissement	Sans rétrécissement

RÉSISTANCE CHIMIQUE
Bonne résistance chimique contre les alcalis, dérivés du pétrole, l'acide de batterie, les acides organiques dilués, sels et solutions. Veuillez vous adresser à RESIPLAST S.A. pour de plus amples informations.

TABLEAU CE

CE
Resiplast NV, Gulkenrodestraat 3, B-2160 Wommelgem
12
EN 13813
Chape/revêtement en résine synthétique pour utilisation à l'intérieur des bâtiments

Réaction au feu	B_{FL} S_1
Émission de particules corrosives	SR
Perméabilité à l'eau	NPD
Résistance à l'usure (EN13892-4)	AR 0,5
Force d'adhésion (EN13892-8)	>B 2,0
Résistance aux chocs (DIN EN ISO 6272)	>10 Nm
Isolation acoustique	NPD
Absorption acoustique	NPD
Résistance thermique	NPD
Résistance chimique	NPD

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

CONDITIONNEMENT

EPISOL® FLOORLINE EGALISER	Comp A	Comp B	Comp C
Pack 41,0 kg	11,0 kg	5,0 kg	25,0 kg

STOCKAGE ET CONSERVATION

Conservez EPISOL® FLOORLINE EGALISER dans un endroit sec et bien ventilé entre +5°C et +35°C.
Durée de vie: 24 mois après la date de production. Composant C durée de vie sans limite.

En cas de doute, contactez RESIPLAST NV et indiquez le numéro de lot sur l'emballage. Ne pas rejeter dans les eaux souterraines, les eaux de surface ou les égouts. Éliminer les emballages contaminés et les résidus conformément aux exigences légales en vigueur.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement les fiches de sécurités avant l'utilisation d'EPISOL® FLOORLINE EGALISER. Assurer une ventilation adéquate, tenir éloigné des sources d'inflammation et ne pas fumer. Éviter tout contact avec la peau. Une irritations des yeux et/ou une hypersensibilité peuvent survenir en cas de concentration élevée de vapeurs, d'inhalation et/ou de contact avec la peu. Ne stockez pas de nourriture (nourriture, boisson) dans le même endroit de travail.

Les informations ci-dessus sont communiquées en toute bonne foi, sans offrir toutefois une quelconque garantie. L'application, l'utilisation et la manipulation des produits étant effectuées hors de notre contrôle, elles relèvent de la responsabilité de l'utilisateur/la personne en charge de l'application. Dans l'éventualité où RESIPLAST® S.A. devrait être néanmoins tenue responsable du dommage encouru, les dommages-intérêts seront toujours limités à la valeur des marchandises livrées. Nous nous efforçons de livrer en tout temps des marchandises d'une haute qualité constante. Toutes les valeurs de cette fiche technique sont des valeurs moyennes résultant d'essais réalisés en conditions laboratoire (20°C et 50% HR). Les valeurs mesurées sur chantier peuvent présenter un léger écart puisque les conditions ambiantes, l'application et la manière de travailler avec nos produits tombent hors de notre contrôle. N'ajoutez