POLYAC® THIXOGÈNE

CHEMISCHES THIXOTROPIERMITTEL FÜR POLYAC® BDM SYSTEME.

ZUSAMMENSETZUNG

POLYAC® THIXOGENE ist ein flüssiges chemisches Thixotropiermittel für POLYAC® BDM Systeme.

VORTEILE

- Erhöht die Thixotropie
- Flüssig
- Einfach zu dosieren
- Kein Einfluss auch die mechanische und chemische Beständigkeit der POLYAC® BDM Systeme

ANWENDUNGSGEBIED

POLYAC® THIXOGENE ist ein flüssiges chemisches Thixotropiermittel für POLYAC® BDM Systeme.

ANWENDUNG

Anmerkung: Das Folgende ist eine typische Anwendungsbeschreibung. Für andere Baustellen-Parameter wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.

BENÖTIGTES WERKZEUG

Siehe die technische Datenblätter der POLYAC® BDM Produkte.

PRODUKT VORBEREITUNG

POLYAC® THIXOGENE ist ein Fertigprodukt.

VORBEREITUNG DER AUSRÜSTUNG

Immer mit reinen Verarbeitungs- und Mischgeräten arbeiten.

AUFTRAGEN

Die Basis (Komponente A) vor Gebrauch gut mischen, dann POLYAC® THIXOGENE hinzufügen und erneut mischen. Zum vertikalen Auftragen des Harzes 0,5 bis 2 % POLYAC® THIXOGENE zur Harzmischung geben und mischen bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Fügen Sie den Härter POLYAC® CATALYST gemäß dem technischen Datenblatt des POLYAC® BDM Produkts und mische eine Minute bis dies vollständig im Harz gelöst ist bis die zwei Komponenten eine homogene Masse bilden. Geben Sie eine Menge Harz ab die innerhalb von 15 Minuten verarbeitet werden kann.

AUFTRAGSKONDITIONEN

Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +0 °C und +35 °C.

ZUSATZ PRODUKTE

POLYAC® BDM Produkte

TECHNISCHE DATEN

ERSCHEINUNG - ZUSAMMENSTELLUNG

Flüssig, transparent

VERBRAUCH

Temperatur (°C)	Menge POLYAC® THIXOGENE pro 100 g POLYAC® BDM HARZ.
5 °C bis 30 °C	0,5 g bis 2 g

TECHNISCHE DATEN

Spezifische Masse	1,12 kg/dm³
Geruch	Geruchsfrei

REFERENZUNTERLAGEN

bsi. ISO 9001:2015 Quality Management FM 78518

bsi. ISO 14001:2015 Environmental Management EMS 716699

COMPLIANT - COMPLIANT REACH

VERPACKUNG

POLYAC® THIXOGÈNE	1 kg	Plastikflasche
	5 kg	Plastikflasche
	25 kg	Kunststoff Kanister

LAGERUNG UND LAGERFÄHIGKEIT

POLYAC®-Produkte an einem trockenen, gut belüfteten Ort zwischen 5 und +35 °C lagern. Haltbarkeit: 12 Monate nach Produktionsdatum. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an RESIPLAST NV und geben Sie die Chargenummer auf der Verpackung an. Nicht in Grundwasser, Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen. Kontaminierte Verpackungen und Rückstände gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter sorgfältig durch, bevor Sie POLYAC®-Produkte verwenden. Bei der Verarbeitung entsteht ein charakteristischer Geruch. Für ausreichende Belüftung sorgen, von Zündquellen fernhalten und nicht rauchen. Hautkontakt vermeiden. Augenreizung und/oder Überempfindlichkeit können bei starker Dampfkonzentration, Einatmen und/oder Hautkontakt auftreten. Bewahren Sie Lebensmittel (Essen, Trinken) nicht am selben Arbeitsplatz. Tragen Sie immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden örtlichen Richtlinien und Gesetzen. Handschuhe und Schutzbrille sind obligatorisch.

Die obenstehenden Angaben werden in gutem Glauben gemacht, stellen jedoch keine Garantie dar. Da die Anwendung, Verarbeitung und Handhabung der Produkte außerhalb unserer Kontrolle erfolgen, obliegen sie der Verantwortung des Anwenders bzw. der Person, die für die Anwendung zuständig ist. Sollte RESIPLAST® S.A. dennoch für einen entstandenen Schaden haftbar gemacht werden, beschränkt sich der Schadenersatz stets auf den Wert der gelieferten Waren. Wir bemühen uns, jederzeit Waren in gleichbleibend hoher Qualität zu liefern. Alle Werte in diesem technischen Datenblatt sind Durchschnittswerte, die sich aus Tests ergeben, die unter Laborbedingungen (20 °C und 50 % rF) durchgeführt wurden. Die auf der Baustelle gemessenen Werte können kleine Abweichungen aufweisen, aufgrund der Tatsache dass die Umgebungsbedingungen, die Anwendung und die Verarbeitung unserer Produkte außerhalb unserer Kontrolle fallen. Fügen Sie keine anderen als die in der technischen Dokumentation angegebenen Produkte hinzu. Diese Version ersetzt alle früheren Fassungen. Version 1.0, Datum: 7 Mai 2021 8:46 AM