

LIJMMORTELS

CERMIGRES

NIEUWBOUW EN COURANTE WERKEN

“PERFORMANCE”-GAMMA

- Voor het plaatsen van alle soorten keramiek op vloeren en binnenwanden, vloeren buiten en bij renovatiewerken.



GRIJS

WIT



VERBRUIK

Ongeveer 6 kg/m².



VOORDEEL

Met CERMIGRES kunnen ook oneffenheden van de ondergrond weggewerkt worden tot 10 mm (Het uitvlakken minstens een dag voor het plaatsen van de tegels uitvoeren)



TIP

Voor marmer en natuursteen: gebruik de CERMIGRES WIT om het risico van vlekvorming te voorkomen - telkens een test doen uit voorzorg.

Zak van 25 kg.

Bewaren: 1 jaar in gesloten verpakking op een droge plaats.

Iedere zak heeft een eenvoudig te identificeren productiecode.

SAMENSTELLING

Wit of grijs hydraulisch bindmiddel, minerale toeslagstoffen en speciale hulpstoffen.

KARAKTERISTIEKEN TIJDENS HET PLAATSEN

- Rusttijd van de lijm..... 5 min
- Verbruiktijd 2 u
- Praktische verwerkingstijd 30 min
- Aanpassingstijd 20 tot 30 min
- Invoegen na 24 u
- Heringebruikname van het oppervlak na 48 u



Controle van de ondergrond



Uitvoerings-temperatuur



Gemiddelde open tijd 30 min



Gebruiksduur in de werkbak: 2 uur



2 tot 10 mm



6 L*



U6 - U9



TOEPASSINGSGBIED

Ondergronden conform met de norm NF DTU 52.2.

VOOR BINNENMUREN:

- Gestort- of prefab beton
- Gipsbepleistering
- Cementbepleistering
- Gipskartonplaten (al dan niet vochtwerend)
- Tussenwanden uit baksteen
- Cellenbetonblokken

VOOR BINNEN- EN BUITENVLOEREN:

- Gewapende betonplaat op volle grond
- Tussenvloeren, betonplaat of dekvloer

ANDERE TOEPASSINGEN

- Betegelbare, beklede polystyreenplaten (uitsluitend voor muren)

- Dekvloeren en licht beton (zie Technische Voorlichting, de vereiste dichtheid respecteren)
- Anhydriet dekvloeren (eerst CERMIFILM primer plaatsen).

RENOVATIE BINNENSHUIS

Studie en ondergrondvoorbereiding van de binnenvloeren nodig volgens de technische voorlichtingen P3 renovatie.

Applicatie zonder primer:

- Oude keramische vloeren

Applicatie met CERMIGRIP ou CERMIPRIM RAPID primer:

- Oude bitumineuze, neoprene of solventgedragen lijmen
- Semi-flexibele tegels.
- Oude homogene PVC in lagen zonder onderlaag

