

CERMINET

REINIGINGSMIDDEL VOOR CEMENTSLUIER - ONDERHOUDSPRODUCT



TRANSPARANT



BESCHRIJVING

Transparante vloeistof verdund of puur aan te brengen, afhankelijk de toepassing van het te behandelen oppervlak.

VOORDELEN

- Krachtig reinigingsconcentraat.
- Gemakkelijk en snel aan te brengen.
- Reinigt oppervlakken met cementvlekken.
- Verwijdert uitgeharde cementsluer.

TOEPASSINGSGBIED

Verwijdert uitgeharde minerale sluer en uitbloeiingen: cement, carbonatatie.

Vloer en muur, binnen en buiten.

Keramische bekleding, natuursteen, email.

VERWERKING

Opmerking : Onderstaande is een type-beschrijving van de plaatsing. Bij afwijkende parameters op de werf, contacteer onze technische dienst.



Verwerkings-
temp.



Reinigen
met water

BENODIGD GEREEDSCHAP

Nylon borstel, spons, hogedrukreiniger, ...

ONDERGRONDVOORBEREIDING

Vooraf de niet te behandelen vlakken beschermen. Reinig het te behandelen oppervlak met een nylon borstel om eventueel aanwezige zoutvorming te verwijderen. Indien nodig, het oppervlak afschrappen / borstelen / stofzuigen. Pas op dat u de bekleding niet beschadigt. Het te behandelen oppervlak goed bevochtigen (voorkom afdruppen) om een goede oppervlaktewerking van het product te verkrijgen.

VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT

Gebruik het product, afhankelijk van de graad van vervuiling, puur of verdund met 1 deel product op maximum 5 delen water.

AANBRENGEN

1. Vloeistof aanbrengen op het te behandelen oppervlak bv. door met een spons te deppen (geen druk uitoefenen). Laat ca. 15 min intrekken.
2. Voorzichtig borstelen (nylon borstel) en met een spons wrijven indien nodig, gedurende enkele minuten.
3. Goed spoelen met schoon water voordat het product droogt.
4. Laten drogen.
5. Indien nodig, herbegin van punt 1.

UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN

De verwerkingstemperatuur ligt tussen 5 en 30°C, (ideaal tussen 10 en 25°C), beschut tegen regen en direct zonlicht. Houd de weersomstandigheden in de gaten voor, tijdens en na de uitvoering.

REINIGING EN ONDERHOUD

Gereedschap na gebruik met water reinigen.

OPMERKINGEN

Bescherm de reeds behandelde oppervlakken.

Het resultaat is afhankelijk van de aard van de behandeling en de weersomstandigheden.

De behandeling zal de staat van de structuur verbeteren. Er kan een verschil ontstaan tussen een constructie die op deze manier werd gereinigd en een normaal uitgevoerde constructie. Dit verschil vervaagt met de tijd.

Door de klant laten goedkeuren op een klein oppervlak, vooraleer de behandeling overal door te voeren.

Om een oude betegeling te ontvetten, gebruik CERMICLEAN.

Om een uitgeharde epoxysluer te verwijderen, gebruik EPONET of CERMICLEAN.

TECHNISCHE KENMERKEN

UITZICHT - SAMENSTELLING

Transparante vloeistof op basis van zuren.

VERBRUIK

Ca. 200 ml/m² per gebruik afhankelijk van de ernst van de te verwijderen sluier.

TECHNISCHE KENMERKEN

pH=1

Densiteit +/- 1.05 kg/dm³

VERPAKKING

Bus van 1 liter. 6 bussen per doos. 96 dozen per pallet, of 576 bussen per pallet.

BEWARING & OPSLAG

24 maanden houdbaar in een droge ruimte, beschermt tegen vorst en direct zonlicht.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

- EMISSIE BINNENLUCHT (I): Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico op toxiciteit bij inademing met zich meebrengen, op een schaal van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies).
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.eucochem.com of op aanvraag bij EUCCHEM.
- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen in overeenstemming met de geldende richtlijnen en wetgeving.
- Inhoud/ verpakking afvoeren volgens de lokale/regionale/nationale/internationale richtlijnen.

Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het gebruik van het juiste materiaal om de producten aan te brengen en dit alles in de ruimte zijn, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de huidige te leveren EUCCHEM bv goederen om een minimale herstelling te voeren. EUCCHEM bv streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waardes op de technische fiche zijn gemiddelde waardes en zijn het resultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die regimieten worden in werkomstandigheden. Dit omdat de omstandigheden, de toepassing, en de manier van werken van onze producten hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toewijzen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Geldt voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvoeren van EUCCHEM bv producten is het noodzakelijk om ten alle tijden het veiligheidsboekje te raadplegen en/of een Kopie opvragen na te gaan of de producten en systemen correct aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 14 December 2020 5:27 pm