CERMIPROOF FC

MIKROMÖRTEL AUF ZEMENTBASIS ZUR ABDICHTUNG VON BETON UND MAUERWERK













BESCHREIBUNG

CERMIPROOF FC ist ein Gemisch auf Basis von hydraulischen Bindemitteln, sehr reinen, perfekt abgestimmten Quarzsanden und speziellen Zusatzstoffen. Das Produkt wird mit Wasser vermischt und entweder mit einer Bürste oder im Nassspritzverfahren aufgetragen.

VORTEILE

- Ausgezeichnetes Haftvermögen
- Wasserundurchlässig, aber durchlässig für Wasserdampf
- Beständig gegen positiven und negativen Wasserdruck.
- Direkt auf Untergrund aus Beton und Mauerwerk auftragbar

ANWENDUNGSBEREICH

Abdichtung und Schutz von Betonteilen und Mauerwerk wie:

- Sockel
- Wasserbecken, Wasserbehälter, Wassertanks
- Kläranlagen, Abwassersammelanlagen.
- Abwassernetze
- Schwimmbecken
- Verkleben von Betonkonen

VERARBEITUNG

Hinweis: Es folgt eine typische Beschreibung der Anwendung. Bei anderen Standortbedingungen wenden Sie sich an unseren technischen Dienst.







Verarbeitungs-



3,5 I Wasser



Topfzeit 1 Stunden





Wasser-Reinigung

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Vor dem Auftragen des Produkts darauf achten, dass der Untergrund vollständig sauber, frei von losen Bestandteilen sowie frei von Öl, Fett und anderen Verunreinigungen ist, die eine gute Haftung beeinträchtigen können.

Dies kann durch Scharrieren, Fräsen, Aufrauen oder ein anderes Verfahren erfolgen, das ausreichend effektiv ist, ein Haftvermögen von durchschnittlich 1,5 MPa zu erreichen.

Aggressive Methoden, bei denen der Untergrund beschädigt werden kann, sind nicht zulässig.

Risse und Löcher mit CERMIREP R4 oder CERMIREP RAPID R3 vergrößern und reparieren.

Eindringendes Wasser oder Wassereinbrüche mit CERMIPLUG beseitigen.

ZUBEREITUNG DER MISCHUNG

25 kg CERMIPROOF FC mit maximal 6,5 l Wasser mischen.

Das Pulver langsam in das Wasser (5,9 l) hineingeben und mit einer Mischmaschine bei geringer Drehzahl (400–600 U/min) bis zur Erreichung einer cremigen Konsistenz mischen.

5-10 Minuten stehen lassen.

Dann erneut mischen und bei Bedarf eine geringe Menge Wasser hinzugeben.

Die angegebene Höchstmenge an Wasser nicht überschreiten.

ANWENDUNG DES SYSTEMS

Am Tag vor dem Auftragen den Untergrund bis zur Sättigung anfeuchten, ohne dass das Wasser wieder austritt.

Das Produkt wird mit der Bürste CERMIBRUSH in 2 Schichten über Kreuz auf den mattfeuchten Untergrund aufgetragen.

Aufgrund seiner geringen Korngröße muss CERMIPROOF FC millimeterdick aufgetragen werden.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur: - 5 °C bis 30 °C. Anfängliche Abbindezeit Ungefähr 2,5 Std.

REINIGUNG UND PFLEGE

Das Werkzeug sofort nach der Verwendung mit sauberem Wasser reinigen.

Ausgehärtetes Produkt muss mechanisch entfernt werden.

ERGÄNZENDE PRODUKTE

CERMIBRUSH

ANMERKUNGEN

Produkt nicht bei Temperaturen unter 5 °C anwenden oder wenn die Temperatur in den folgenden 24 Stunden auf unter 5 °C sinken könnte.

Das Bauteil bei Regenwetter abdecken, damit das Produkt nicht vor der Abbindung abgewaschen wird.



CERMIPROOF FC

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

VERBRAUCH

Ca. 2,5 kg/m² in 2 Schichten.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Eigenschaften		Wert
Korngröße		0,8 mm
Druckfestigkeit		50 MPa (28 Tage)
Dichte	Pulver	1,1
	Masse	2,0
Haftvermögen (28 Tage)		2 MPa
Beständigkeit gegen hydrostatischen Druck (positiv)		1,1 MPa
Beständigkeit gegen hydrostatischen Druck (negativ)		0,6 MPa

CE-TABELLE

(E	CERMIPROOF FC Anmeldungsnummer der Leistungen IMP/1.1/V2.03.2017		
CERMI	X - Rue de la Belle Croi	x - 62 240 DESVRES	
E	N 1504-2 : avr 2015 - Prir Oberflächenschutzsyst Dichtmörtel auf Zer	em für Beton	
Kapillare Wasseraufnahme		$W \le 0.1 \text{ kg}$ $(m^2 \times h^{0.5})$	
Wasserdampfdurchlässigkeit		Sd ≤ 5m	
CO ₂ -Durchlässigkeit		Sd ≥ 50 m	
Haftung		≥ 2 Mpa	
Feuerbeständigkeit		A1	
Gefahrstoffe		Siehe Sicherheits-	

REFERENZDOKUMENTE

Eurofins / Konformitätsbescheinigung zu den Positivreferenzlisten Nr. 17 CLP NY 056 (Gültigkeit 12/2022)

VERPACKUNGSEINHEIT

Sack zu 25 kg: 42 Säcke pro Palette

LAGERUNG & AUFBEWAHRUNG

Kann bis zu 12 Monate ab dem Herstellungsdatum in der ungeöffneten Originalverpackung gelagert werden. Vor Feuchtigkeit geschützt lagern.

SICHERHEITSHINWEISE

- EMISSIONEN IN DIE INNENRAUMLUFT(1): Angaben zum Emissionsniveau flüchtiger Substanzen in die Innenraumluft, die beim Einatmen giftig sein können, auf einer Skala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).
- Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt auf der Website www.cermix.ch oder auf Anfrage bei CERMIX Schweiz.
- Immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden Richtlinien und Gesetzen tragen.
- Inhalt / Behälterlokal / regional / national / international vorschriftsmäßig entsorgen.

