

EUCOINJECT PU FLEX

1-KOMPONENTEN-POLYURETHAN INJEKTIONSHARZ, FLEXIBEL.

ANWENDUNGSGBIET

EUCOINJECT PU FLEX ist ein 1-Komponenten-Polyurethan-Injektionsharz zum Abdichten von Wasserlecks. Bei Kontakt mit Wasser reagiert das Harz schnell. Der erzeugte Schaum hat ein großes Expansionsvolumen. Es wird in den Rissen oder Fugen verdichtet schäumen und diese abdichten.

- Abdichten von Wasserlecks.
- Nachinjektion nach EUCOINJECT PU HARD
- Keller, Fundamente, Schlickwände, Spundwände, Sekantenpfahlwände, Aufzuggruben, Carports, Tunnel, ...
- Abdichten von Wasserlecks in Beton, Mauerwerk, Abwasserkanälen, Inspektionsschächten, ... wo Bewegung oder Ansiedlung erwartet wird.
- Siebinjektionen hinter Tunnelwänden, Beton, Mauerwerk, Abwasserrohren.
- Einspritzen von fehlerhaften Membranen und Liner in Tunnel.
- Einspritzen von vorbeugende Injektionsschläuche wie EUCOPREV TUBE & EUCOPREV TUBE PRO.
- Usw...

VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

- Das ausgehärtete Polyurethanharz ist umweltunschädlich.
- Beständig gegen Mikroorganismen.
- Einkomponentensystem.
- Das ausgehärtete Polyurethanharz ist flexibel.
- Hohe Druckfestigkeit.
- Gute chemische Beständigkeit
- Hydrophob - wasserreaktiv
- Phthalatfrei.
- Geschlossene Zelle
- Niedrig viskos

VERARBEITUNG

Auftragskonditionen

Vermeiden Sie Injektionen bei zu niedrigen Temperaturen. Wenn notwendig, wenden Sie sich hierzu an EUCCHEM BV.

Zubehör & Ergänzende Produkte

- Bohrmaschine und Bohrer mit geeignetem Durchmesser und Länge.
- Packer mit geeignetem Durchmesser und Länge.
- Injektionspumpe.
- EUCOPROOF CEM PLUG
- EUCOPROOF MORTAR THIX
- EUCOSOLV PUMP CLEAN

Vorbereitungen

Injektion von Nähten und Fugen:
Überprüfen Sie, wie die Nähte und Fugen positioniert sind, um das Bohren von Sacklöchern zu vermeiden. Sacklöcher sind Bohrlöcher, die nicht durch die Naht oder Fuge gebohrt wurden.

Undichte Risse:

Bohren Sie die Injektionslöcher abwechselnd links und rechts oder über und unter dem Riss und in einem Winkel von 45° zum Riss. Dies soll sicherstellen, dass die Bohrlöcher durch den Riss gehen.

Die Bohrlöcher müssen den Riss, den Naht oder die Fuge auf halber Dicke der Betonwand oder des Betonbodens kreuzen. Blasen Sie den Staub aus dem Einspritzloch. Setzen Sie einen Packer mit dem richtigen Durchmesser in die Bohrlöcher ein. Bei Bedarf können die Packer mit EUCOPROOF CEM PLUG Schnellzement fixiert werden.

Bei speziellen Anwendungen ist es ratsam EUCCHEM zu konsultieren.

Vorbereitung van het product en het materieel

Die Injektion kann mit einer Handpumpe, einer pneumatischer oder elektrischer Pumpe durchgeführt werden, je nach Anwendung. Verwenden Sie zum Einspritzen von Wasser und Harz immer eine separate Pumpe. Überprüfen Sie ob die Pumpen ordnungsgemäß funktionieren. Vor dem Anfangen der Injektion muss die Harzpumpe mit EUCOSOLV PUMP CLEAN gespült werden. Die Harzpumpe darf kein Wasser enthalten, um ein Verstopfen der Pumpe zu verhindern.

Anwendung des Produktes

Eine Vor-Injektion mit Wasser in den Riss oder die Naht ist möglich. Dies stellt sicher, dass die Injektionsharz besser reagiert. Verwenden Sie zum Einspritzen des Wassers immer eine separate Wasserpumpe. Dies soll ein Verstopfen der Harzpumpe verhindern. Gießen Sie die vorbereitete Mischung (Harz mit Katalysator) in den Vorratsbehälter der Harzpumpe. Schließen Sie die Pumpe an den ersten Packer an. Starten Sie die Injektion. Beim Injizieren vertikaler Bilgennähte oder Risse fängt diese unten an beim ersten Packer. Üben Sie nicht zu viel Druck aus beim Einspritzen. Der richtige Druck ist der Druck, der notwendig ist, um das Harz in die Naht oder den Riss zu fließen. Stoppen Sie die Injektion ab dem Moment, an dem nicht reagiertes Harz aus dem Riss oder der Naht austritt. Dann injizieren Sie den nächsten Packer. Usw... Falls erforderlich, können die Packer erneut mit Harz eingespritzt werden. Nachinjektion mit Wasser ist möglich nach dem Einspritzen des letzten Packers, um das verbleibende Harz reagieren zu machen. Tun Sie dies mit der Wasserpumpe, niemals mit der Harzpumpe. Dies soll ein Verstopfen der Harzpumpe verhindern.

Fertigstellung

Entfernen Sie nach den Injektionsarbeiten die Packer und füllen Sie das Bohrloch mit EUCOPROOF CEM PLUG Schnellzement, EUCOPROOF MORTAR THIX oder einem anderen geeigneten Material.

Reinigung der Ausrüstung

Spülen und reinigen Sie die Harzpumpe nach den Einspritzarbeiten mit EUCOSOLV PUMP CLEAN. Wenn die Pumpe in den kommenden Tagen nicht verwendet werden soll, kann sie bis zur nächsten Einspritzung mit Öl gefüllt werden. Verwenden Sie niemals Wasser, um die Pumpe während der Lagerung zu reinigen oder zu füllen.

WARTUNG NACH DER ANWENDUNG

Gilt nicht.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Verbrauch

Der Verbrauch variiert in jeder Situation, muss vor Ort geschätzt werden und wird beeinflusst von der Wassermenge, der Dicke der Betonwand oder Decke, dem Vorhandensein von Hohlräumen im und um den Beton, der Grösse der zu füllenden Hohlräumen und Lücken usw.

Technische Eigenschaften

Konsistenz und Farbe: Flüssig, rötlich transparent.

Geruch Typisch

Dichte (bei 23°C): ca. 1,1 g/cm³

Viskosität (bei 23°C): ca. 300 mPas

Verarbeitungstemperatur, Substrat Temperatur 5 - 40°C

Reaktionszeiten:

(bei 21°C).

Start Schäumen: ca. 20 Sekunden

Ende Schäumen: ca. 2 Minuten

Volumetrische Expansion: ca. 29V

Chemische Beständigkeit

Das ausgehärtete Polyurethanharz hat eine gute chemische Beständigkeit, ist umweltunschädlich und beständig gegen Mikroorganismen.

Zusätzliche Dokumentationen und Referenzen

Konsultieren Sie immer alle technische Datenblätter der zu verwendenden Produkte. Arbeiten Sie immer mit sauberen Werkzeugen, die sich in gutem Zustand befinden.

ANSICHT - ZUSAMMENSETZUNG - VERPACKUNG

EUCOINJECT PU FLEX ist wie folgt erhältlich:

10 kg Verpackung

21 kg Verpackung

EUCOINJECT PU FLEX ist feuchtigkeitsempfindlich, die Lagerung erfolgt an einem trockenen Ort zwischen +15°C +25°C.

Haltbarkeit Harz: 12 Monate nach Produktionsdatum, in der Originalverpackung. Frei von Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung.

Geöffnete Verpackungen müssen so schnell wie möglich verarbeitet werden.

ZUSÄTZLICHE KOMMENTARE

Der zu injizierende Bereich muss immer Wasser zur Injektion enthalten. Dies weil EUCOINJECT PU FLEX ein wasserreaktives Harz ist. Bei speziellen Anwendungen ist es ratsam EUCOCHEM zu konsultieren.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Verwenden Sie immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden lokalen Richtlinien. Lesen Sie vor der Verwendung die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter. Alle aktuellen Sicherheitsdatenblätter sind immer unter www.eucochem.com verfügbar. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an unsere technische Abteilung.

Alle Informationen in diesem Datenblatt werden nach bestem Wissen bereitgestellt, jedoch ohne Gewähr. Die Auswahl eines Produkts für jede Anwendung durch den Käufer oder Verarbeiter, die Verarbeitung der Produkte, die Zubereitungen, die Veredelung, die Verwendung der richtigen Ausrüstung zum Auftragen der Produkte und all dies im weitesten Sinne sind vollständig außerhalb unserer Kontrolle und somit in der alleinigen Verantwortung des Käufers, Verarbeiters. EUCOCHEM BV kann daher auf der Grundlage der obigen Liste nicht zur Verantwortung gezogen werden. Wenn EUCOCHEM BV dennoch für entstandene Schäden verantwortlich gemacht wurde, ist der Anspruch immer auf den Wert der zur Lieferung einer minimalen Reparatur erforderlichen Waren von EUCOCHEM BV beschränkt. EUCOCHEM BV ist bestrebt, Waren mit einer konstanten, guten Qualität zu liefern. Alle Werte auf dem technischen Datenblatt sind Durchschnittswerte und das Ergebnis von Tests, die unter Laborbedingungen durchgeführt wurden. Werte, die unter Baustellenbedingungen und dergleichen erneut gemessen werden, können von den angegebenen Werten abweichen. Das liegt daran dass die Umgebungsbedingungen, die Anwendung und die Art der Verarbeitung unserer Produkte ebenfalls außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir weisen darauf hin, dass Sie keine anderen als die in unserer technischen Dokumentation angegebenen Produkte hinzufügen dürfen. Verwenden Sie nur die Produkte von EUCOCHEM BV für ein im Bau befindliches System. Wenn Sie Produkte von verschiedenen Lieferanten oder Marken kombinieren, erlischt die Garantie unwiderruflich. Bei der Anwendung von Produkten von EUCOCHEM BV muss ein Site-Logbuch erstellt werden und regelmäßig ausgefüllt werden. EUCOCHEM BV kann jederzeit das Site-Logbuch einsehen und / oder eine Kopie anfordern, um zu überprüfen, ob die Produkte und Systeme gemäß den von EUCOCHEM BV festgelegten Vorschriften installiert oder korrekt platziert wurden. Im Streitfall verweisen wir auch auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese Version des technischen Datenblattes ersetzt alle früheren Versionen. Version 1.0 Datum: 14 October 2021 11:07 am