

# EUCOPREV TR

## ZWELSLLOT OM DE BUITENKANT VAN IN TE STORTEN TREKSTANGEN WATERDICHT AF TE SLUITEN

### TOEPASSINGSGEBIED

EUCOPREV TR (TIE ROD) is een zwelslot voor het afsluiten van de buitenkant van trekstangen. Het is gemaakt van een zwelbaar polymeer in de vorm van een rond slot. Bij contact met binnensijpelend water in de stortnaad tussen beton en de trekstang zal het slot uitzetten en een waterdichte barrière vormen in de naad.

- Waterdichting rond trekstang

### VOORDELEN & KENMERKEN

- Makkelijke installatie.
- Geen speciaal gereedschap vereist.
- Geen mortels of lijmen nodig / aan te maken.
- Geen nabehandeling vereist.
- Zeer goede chemische resistentie.

### UITVOERING

#### Uitvoeringsomstandigheden

De aanbevolen verwerkingstemperatuur, de temperatuur van de contactoppervlakken en van het materiaal is tussen - 20°C en +70°C

#### Benodigheden & complementaire producten

- Eventueel benodigheden om de buitenkant van de trekstang zuiver te maken.

#### Vorbereidingen

Maak het oppervlak van de trekstang vrij van stof, hechtende en losse resten vuil en andere onzuiverheden. EUCOPREV TR is klaar voor gebruik.

#### Applicatie van het product

Positioneer EUCOPREV TR op het midden van de trekstang en sluit deze. Span deze daarna aan met de fixeerlip.

#### Afwerking

EUCOPREV TR vereist na applicatie geen verdere afwerking.

#### Reiniging van het materiaal

Niet van toepassing.

### ONDERHOUD NA APPLICATIE

Niet van toepassing.

### TECHNISCHE KENMERKEN

#### Verbruik

1 Slot per trekstang.

#### Technische kenmerken & reactietijden

| Eigenschap                                | Waarde  |
|---|---|
| Basisgrondstoffen                         | Synthetisch elastomeer met paraffine gebaseerde weekmakers en additieven. |
| Zwilvermogen                              | 600% - 7V   |
| Densiteit van het actieve (zwel-)gedeelte | 1,21 kg/dm <sup>3</sup>   |
| Weerstand tegen waterdruk                 | 6 bar   |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Applicatietemperatuur | -20°C to +70°C |
| Geur                  | Geurloos       |

#### Chemische resistentie

Goede chemische resistentie, ook tegen organische, chemische verbindingen (koolwaterstoffen). Bij gebruik in toepassingen met chemisch vervuild water is het aan te raden EUCCHEM BV te contacteren.

#### Extra documentatie & doorverwijzingen

Raadpleeg steeds alle technische- en veiligheidsfiches van de te gebruiken producten. Werk steeds met zuiver en in goede staat verkerend gereedschap.

### UITZICHT – SAMENSTELLING – VERPAKKING

EUCOPREV TR is een gevormd slot met een fixeerlip gemaakt uit blauw zwelbaar polymeer en is beschikbaar als volgt:

EUCOPREV TR - met fixeerlip van 15 mm:

50 sloten / plastic zak

8 zakken / kartonnen doos

EUCOPREV TR is vochtgevoelig, opslag gebeurt in een droge ruimte tussen +5°C en +30°C en is onbeperkt houdbaar mits bewaring onder de hiervoor beschreven voorwaarden.

#### EXTRA OPMERKINGEN

EUCOPREV TR werkt enkel wanneer het volledig ingesloten zit tussen de trekstang en het gestorte beton zodat het genoeg druk kan genereren welke de waterdichtheid van de gevormde stortnaad garandeert.

### VEILIGHEID & VOORZORGSMAATREGELEN

Gebruik steeds persoonlijke bescherming conform de lokaal geldende richtlijnen. Raadpleeg voor gebruik de betreffende veiligheidsbladen. Alle meest recente veiligheidsinformatiebladen zijn steeds ter uwer beschikking op [www.eucochem.com](http://www.eucochem.com). Neem bij twijfel contact op met onze technische dienst.

Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCCHEM bv streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waarden op de technische fiche zijn gemiddelde waarden en zijn het resultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waarden die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waarden. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvoeren van de EUCCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 14 October 2021 11:10 am