EUCOPRIM BITUM WP

PRIMER A BASE DE BITUME, 1 COMPOSANT, POUR MEMBRANES D'ETANCHEITE LIQUIDES BITUMINEUX

DOMAIN D'APPLICATION

EUCOPRIM BITUM WP est un primer bitumineux à 1 composant, contenant des solvants. Comparé à d'autres primers bitumineux à base de solvants, il a une teneur élevée en solides. EUCOPRIM BITUM WP est utilisé comme primer sur presque toutes les surfaces où une membrane d'étanchéité à base de bitume doit être appliquée par la suite. Tels que EUCOPROOF BITUM F, T, 2C F et 2C T. Pour usage extérieur uniquement. Convient également comme primer intermédiaire pour appliquer un nouveau revêtement bitumineux sur un revêtement existant. En effet, il dissout une fine couche à la surface de l'ancienne membrane de bitume et ainsi l'adhérence d'un nouveau revêtement bitumineux est activée.

- Murs extérieurs de caves.
- Structures souterraines.
- Fondations.
- Imperméabilisation de la maçonnerie souterraine à l'extérieur.
- Revêtement de joints sous le niveau du sol.
- Etc...

AVANTAGES & CARACTÉRISTIQUES

- Monocomposant.
- Prêt à l'emploi.
- À base de solvant, donc temps de séchage rapide.
- Teneur élevée en solides.
- Couche d'étanchéité
- Faible viscosité
- Pas de réémulsification
- Pontage de fissures
- Parfaite adhésion au support
- Liaison de poussière
- Résistant à l'acide, au sel, etc...

APPLICATION

Conditions d'application

Avant de commercer l'application, il est nécessaire de tester différents paramètres afin d'obtenir un bon résultat final.
Résistance à la compression du support: min. 25 N/mm^2.
Résistance à la traction du support: min. 1,5 N/mm^2.
EUCOPRIM BITUM WP peut être appliqué sur une surface légèrement humide. Teneur en humidité du support: < 10% d'humidité.
La température d'application recommandée est comprise entre +5°C et +30°C.

Outillage & produits complémentaires

- Seau propre.
- Brosse, rouleau ou appareil de pulvérisation.

Préparations

Assurez-vous que la surface est sèche (< 10% d'humidité) et exempte d'eau stagnante. Le support doit être absorbant et propre. Les inhibiteurs d'adhérence tels que la graisse, l'huile, l'huile de coffrage et toutes les particules libres et la poussière doivent être éliminés avant d'appliquer EUCOPRIM BITUM WP.
Les joints de dilatation sont inclus dans le système à installer.
La planéité du support doit correspondre aux exigences souhaitées, c'est-à-dire remplir ou niveler les irrégularités (>5mm) avec des produits complémentaires du support, du primer et de la membrane d'étanchéité bitumineuse à appliquer. Les joints de contraction et les fissures ou déchirures passives peuvent être recouverts. Ceci à condition qu'ils ne soient pas utilisés comme joints de dilatation ou s'ils ne suivent pas d'autres mouvements de la construction et du support et qu'ils soient également nivelés avec des produits complémentaires au support et au système d'étanchéité à appliquer. Les fissures et joints mobiles et/ou présentant des fuites doivent être traités séparément ou imperméabilisés au moyen de systèmes d'injection complémentaires.

Préparation du produit

EUCOPRIM BITUM WP est un produit prêt à l'emploi. Avant d'appliquer le primer, secouez bien la boîte et versez-la dans un seau propre.

Application du produit

Appliquer EUCOPRIM BITUM WP en croix et en une seule étape sur la surface à l'aide d'un pinceau, un rouleau ou d'un pulvérisateur approprié.

Finition

Environ 1 heure après l'application, EUCOPRIM BITUM WP peut être recouvert. En fonction de la température ambiante, de l'humidité, de l'épaisseur de la couche appliquée et de la puissance d'aspiration et de la température du substrat.

Nettoyage des outils

Nettoyez les outils utilisés avec EUCOSOLV MEK avant le durcissement du EUCOPRIM BITUM WP. Les résidus du produit durci doivent être éliminés mécaniquement.

ENTRETIEN APRÈS L'APPLICATION

Ne s'applique pas.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consomation

0.2 – 0.3 l/m^2. En fonction de la porosité et de la planéité du support.

Caractéristiques techniques et temps de réaction

Propriété	Valeur
Matières premières de base	Bitume, additifs, solvant.
Densité	0.90 g/cm^3
Temps de revêtement	Environ 1 heure
Apparence	Liquide
Couleur	Noir

Résistances chimiques

Bonne résistance chimique, résistant à la plupart des acides, sels, etc... Lorsqu'il est utilisé dans des applications avec de l'eau contaminé chimiquement, il est conseillé de consulter EUCOCHEM BV.

EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België | office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52

Documentation et références supplémentaires

Consultez toujours les fiches techniques des produits à appliquer. Travaillez toujours avec des outils propres et en bon état.

VUE - COMPOSITION - EMBALLAGE

EUCOPRIM BITUM WP est disponible en bidons en plastique de 10 l.

EUCOPRIM BITUM WP peut être stocké dans un endroit sec. Ne pas stocker en plein soleil et entre +5°C et +30°C. Peut être conservé pendant 12 mois après la date de production si conservé dans les conditions décrites ci-dessus.

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES

Pour les applications spéciales, il est conseillé de consulter EUCOCHEM BV.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Utilisez toujours une protection personnelle conformément aux directives locales. Consultez les fiches de données de sécurité appropriées avant utilisation. Toutes les fiches de données de sécurité les plus récentes sont toujours disponibles sur www.eucochem.com. En cas de doute, veuillez contacter notre service technique.

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sans aucune garantie. Le choix d'un produit pour toute application par le client ou l'installateur, le traitement des produits, les préparations, la finition, l'utilisation du bon équipement pour appliquer les produits et tout cela au sens le plus large, sont complètement hors de notre contrôle et sont donc entièrement à la reponsabilité du client ou de l'installateur. Par conséquent, EUCOCHEM bv ne peut être tenu responsable sur la base du résumé ci-dessus. Si EUCOCHEM bv devait néanmoins être tenu responsable des dommages subis, la réclamation sera toujours limitée à la valeur des produits EUCOCHEM bv nécessaires à livrer afin d'effectuer une réparation minimale. EUCOCHEM bv s'efforce de livrer des produits d"une constante et bonne qualité. Toutes les valeurs de la fiche technique sont des valeurs moyennes et sont le résultat de tests effectués en laboratoire. Les valeurs mesurées dans les conditions de chantier et similaires peuvent s'écarter des valeurs indiquées. En effet, les conditions environnementales, l'application et la manière de traiter nos produits sont également hors de notre contrôle. Veuillez noter que vous ne devez pas ajouter d'autres produits que ceux indiqués dans notre documentation technique. N'utilisez uniquement les produits EUCOCHEM bv pour un système en construction. Si vous combinez des produits de différents fournisseurs ou marques, la garantie expire irrévocablement. Lors de l'application des produits EUCOCHEM bv, il est nécessaire d'établir un journal de chantier et de le remplir régulièrement. EUCOCHEM bv peut consulter le journal du chantier à tout moment et / ou demander une copie pour vérifier si les produits et systèmes ont été correctement installés ou installés conformément aux réglementations fixées par EUCOCHEM bv. Nous renvoyons également à nos conditions générales en cas de litige. Cette version de la fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Version 1.0 Date: 14 October 2021 11:10 am