

EUCOPROOF COMPOUND

KNEEDBARE, BLIJVEND ELASTISCHE, COMPOUND VOOR WATERDICHTING VAN OPENINGEN, KIEREN, BUIS- EN KABELDOORVOEREN

TOEPASSINGSGBIED

EUCOPROOF COMPOUND is een blijvend elastische, kneedbare compound voor het waterdicht afsluiten van buis- en kabeldoorvoeren, niet bewegende openingen, kieren, enz.

- Ondergrondse en bovengrondse toepassingen.
- Wand- en plafonddoorvoeren.
- Binnenkant en buitenkant waterdicht maken van kabel- en buisdoorvoeren.
- Buitenkant van klei- (grès), cementvezel-, beton, kunststofbuizen.
- Openingen en kieren dichten in ondergrondse constructies en kelders.
- Balkon- en terrasafvoeren.
- Enz...

VOORDELEN & KENMERKEN

- Waterdicht.
- Krimpvrij.
- Blijvend elastisch - hard niet uit.
- Kneedbaar.
- Gemakkelijke applicatie - klaar voor gebruik.
- Solventvrij.
- Zelfklevend.

UITVOERING

Uitvoeringsomstandigheden

De aanbevolen verwerkingstemperatuur is tussen +5°C en +35°C

Benodigheden & complementaire producten

- Persoonlijke beschermingsmiddelen.
- EUCOPROOF MORTAR THIX
- Zuivere mengreceptanten
- Troffel

Vorbereidingen

De ondergrond moet, droog of licht vochtig, gezond, absorberend en schoon zijn. Hechttingsremmende middelen zoals vet, olie, bekistingsolie en alle losse deeltjes en stof moeten vóór het aanbrengen van EUCOPROOF COMPOUND worden verwijderd. Voorzie steeds eerst een barrière waar de massa tegenaan kan gedrukt worden.

Applicatie van het product

EUCOPROOF COMPOUND kan met de hand worden aangebracht en moet in het te verzegelen gebied worden geperst of gekneed. Zorg voor een voldoende en volledige afdichting van de te behandelen zone. Hou rekening met de nog nodige afwerking beschreven in volgende alinea.

Afwerking

Na het aanbrengen van EUCOPROOF COMPOUND moet de voorzijde worden afgedicht met een watervaste mortel zoals EUCOPROOF MORTAR THIX (min. 3 cm tot max. 10 cm), zodat EUCOPROOF COMPOUND beschermd is

tegen invloeden van verscheidene weersomstandigheden. In dit geval is het volledige waterdichtingssysteem waterdicht tot 0,3 bar.

Reiniging van het materiaal

Voor EUCOPROOF COMPOUND: Niet van toepassing
Voor EUCOPROOF MORTAR THIX: Het gebruikte materieel reinigen met water. Uitgeharde resten mechanisch verwijderen.

ONDERHOUD NA APPLICATIE

Niet van toepassing.

TECHNISCHE KENMERKEN

Verbruik

1,9 kg/dm³

Technische kenmerken & reactietijden

Eigenschap	Waarde
Basisgrondstof	Polyisobutylen
Densiteit	1,9kg/dm ³
Voorkomen	Licht kreverige, kneedbare massa
Weerstand tegen waterdruk	0.3 bar
Krimp	Krimpvrij
Applicatietemperatuur	+5°C to +35°C
Temperatuur bestendigheid	-30°C to +90°C
Kleur	Grijs/bruin

Chemische resistentie

Bij gebruik in toepassingen met chemisch vervuild water is het aan te raden uw EUCCHEM bv vertegenwoordiger te raadplegen.

Extra documentatie & doorverwijzingen

Raadpleeg steeds alle technische fiches van de te gebruiken producten. Werk steeds met zuiver en in goede staat verkerend gereedschap.

UITZICHT – SAMENSTELLING – VERPAKKING

EUCOPROOF COMPOUND is beschikbaar in dozen van 2 kg.

1 doos = 4 x 0.5 kg

EUCOPROOF COMPOUND is te bewaren in een droge, vorstvrije, goed geventileerde ruimte en in de ongeopende, originele verpakking. Niet in de vlakke zon bewaren en tussen +5°C en +30°C.

EUCOPROOF COMPOUND is 2 jaar houdbaar na productiedatum mits bewaring onder de hiervoor beschreven voorwaarden.

EXTRA OPMERKINGEN

Voor speciale toepassingen is het aan te raden om uw EUCCHEM bv vertegenwoordiger te raadplegen.

VEILIGHEID & VOORZORGSMAATREGELEN

Gebruik steeds persoonlijke bescherming conform de lokaal geldende richtlijnen. Raadpleeg voor gebruik de betreffende veiligheidsbladen. Alle meest recente veiligheidsinformatiebladen zijn steeds ter uwer beschikking op www.eucochem.com. Neem bij twijfel contact op met onze technische dienst.

Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCCOCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCCOCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCCOCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCCOCHEM bv streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waarden op de technische fiche zijn gemiddelde waarden en zijn het resultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waarden die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waarden. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCCOCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvoeren van de EUCCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCCOCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCCOCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 14 October 2021 11:10 am