EUCOREP DECAP

SOLUTION ACIDE POUR LA PREPARATION DE SURFACES ET FISSURES EN BETON

DOMAIN D'APPLICATION

EUCOREP DECAP est un produit à base d'acide phosphorique et chlorhydrique destiné à la préparation de sols en béton et ciment avant l'application de systèmes en résine synthétique. Il convient également à la préparation d'injections de fissures et joints avec des résines d'injection EUCOCHEM.

AVANTAGES & CARACTÉRISTIQUES

- Enlèvement de la aitance de ciment.
- Améliore l'adhérence au béton.
- Création de micro-rugosité sur des surfaces de béton lisses.
- Augmente la porosité.
- Élimine les traces de calcaire.
- Peu d'odeur.

APPLICATION

Conditions d'application

La température d'application recommandée est comprise entre +10°C et +35°C. Humidité relative: max. 80%.

Outillage & produits complémentaires

- Conteneurs de mélange propres.
- Balai rigide / tuyau d'arrosage ou nettoyeur haute pression (selon l'application).
- Pompe d'injection monocomposant (selon l'application).
- De l'eau pure.

Préparations

Nettoyez la surface de poussière et d'autres impuretés non-adhérentes par brossage. Assurez-vous que la surface est sèche (< 10% d'humidité) et exempte d'eau stagnante.
Diluez EUCOREP DECAP avec 50% de l'eau pure.

Application du produit

Étalez le mélange sur le sol et brossez vigoureusement avec un balai rigide. Laissez agir EUCOREP DECAP pendant 20 à 30 minutes puis rincez complètement la surface avec un excès d'eau propre.
Répétez l'opération jusqu'à obtention d'une surface saine et suffisamment poreuse. Avant d'appliquer le système de résine synthétique, l'eau de rinçage doit être complètement éliminée. Laissez sécher suffisamment pour obtenir une teneur en humidité du support inférieure à 5% (poids).

En cas de rinçage des fissures, des joints, etc. à injecter, Injectez le mélange à travers les packers jusqu'à ce que la solution suinte suffisamment de la fissure ou du joint. Ensuite, rincez suffisamment les fissures, joints, etc avant de les injecter avec des résines. Utilisez toujours des pompes séparées pour l'injection d'acide/rinçage et l'injection de résine.

Nettoyage des outils

Nettoyez abondamment à l'eau claire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consomation

0,2 à 0,4 l/m² de mélange (1 / 1 - solution acide / eau) selon la porosité du support.

Caractéristiques techniques et temps de réaction

Propriété	Valeur
Matières premières de base	Acide phosphorique, acide chlorhydrique et surfactant
Composition	Monocomposant.
Densité	1.1 kg/cm³
Couleur - Apparence	Liquide rose

Documentation et références supplémentaires

Consultez toujours les fiches techniques des produits à appliquer. Travaillez toujours avec des outils propres et en bon état.

VUE - COMPOSITION - EMBALLAGE

EUCOREP DECAP est disponible comme suit:

Bidon en plastique de 20 l

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES

Pour les applications spéciales, il est conseillé de consulter EUCOCHEM BV.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Utilisez toujours une protection personnelle conformément aux directives locales. Consultez les fiches de données de sécurité appropriées avant utilisation. Toutes les fiches de données de sécurité les plus récentes sont toujours disponibles sur www.eucochem.com. En cas de doute, veuillez contacter notre service technique.

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sans aucune garantie. Le choix d'un produit pour toute application par le client ou l'installateur, le traitement des produits, les préparations, la finition, l'utilisation du bon équipement pour appliquer les produits et tout cela au sens le plus large, sont complètement hors de notre contrôle et sont donc entièrement à la reponsabilité du client ou de l'installateur. Par conséquent, EUCOCHEM bv ne peut être tenu responsable sur la base du résumé ci-dessus. Si EUCOCHEM bv devait néanmoins être tenu responsable des dommages subis, la réclamation sera toujours limitée à la valeur des produits EUCOCHEM bv nécessaires à livrer afin d'effectuer une réparation minimale. EUCOCHEM bv s'efforce de livrer des produits d"une constante et bonne qualité. Toutes les valeurs de la fiche technique sont des valeurs moyennes et sont le résultat de tests effectués en laboratoire. Les valeurs mesurées dans les conditions de chantier et similaires peuvent s'écarter des valeurs indiquées. En effet, les conditions environnementales, l'application et la manière de traiter nos produits sont également hors de notre contrôle. Veuillez noter que vous ne devez pas ajouter d'autres produits que ceux indiqués dans notre documentation technique. N'utilisez uniquement les produits EUCOCHEM bv pour un système en construction. Si vous combinez des produits de différents fournisseurs ou marques, la garantie expire irrévocablement. Lors de l'application des produits EUCOCHEM bv, il est nécessaire d'établir un journal de chantier et de le remplir régulièrement. EUCOCHEM bv peut consulter le journal du chantier à tout moment et / ou demander une copie pour vérifier si les produits et systèmes ont été correctement installés ou installés conformément aux réglementations fixées par EUCOCHEM bv. Nous renvoyons également à nos conditions générales en cas de litige. Cette version de la fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Version 1.0 Date: 14 October 2021 11:14 am