



d'Herbouvillekaai 80
2020 Antwerpen 2 - Belgium
Tel. 32.3.248.30.00 - Fax. 32.3.248.37.77

Dakonderhoud Régénérant Bitume



www.ikopro.com

ENDUIT SOUPLE DE RÉNOVATION

DESCRIPTION:

- Enduit de rénovation semi-liquide élastique à base de bitume, renforcé par des fibres synthétiques. Prolonge la durée de vie de la surface traitée.
- Bonne résistance au vieillissement, aux rayons UV et aux influences atmosphériques.
- Résistant aux acides: pluies acides, acides organiques provoqués par le pourrissement des feuilles, etc.
- Couche de protection anticorrosive.
- Applicable sur tous les types de membranes bitumineuses pour toitures.

DOMAINES D'EMPLOI:

- Pour la protection, l'entretien et la rénovation de toitures bitumineuses, plaques ondulées en fibrociment et béton.
- **IKOpro Régénérant Bitume** rénove et maintient l'étanchéité existante et prolonge ainsi sa durée de vie.
- Pour la protection contre la corrosion (rouille) des constructions métalliques, tôles ondulées, plaques en acier galvanisé, objets métalliques enterrés.
- **IKOpro Régénérant Bitume** ne doit pas être utilisé sur des toitures terrasses circulables.

MISE EN OEUVRE:

- A une température entre 3 et +27°C.
- Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse, huile, saleté et particules non adhérentes.
- Enlever les algues et autres dépôts verts avec **IKOpro Stop Dépôts Verts**.
- Réparer les cloques et fissures au moyen d' **IKOpro Mastic Toiture**. Le cas échéant, renforcer en utilisant du tissu polyester **Teknostrip**.
- Les surfaces poreuses à traiter doivent être imprégnées d'une couche de primaire : **IKOpro Primaire Bitume**, **Primaire Bitume SR** ou **Primaire ECOL'eau**. Respecter le temps de séchage avant de continuer la mise en œuvre.
- Appliquer l' **IKOpro Régénérant Bitume** au moyen d'une brosse ou d'un rouleau en deux couches. Attendre 24 heures entre les couches.

CONSOMMATION:

- Environ 0,4 L/m² par couche.

NETTOYAGE:

- White Spirit.

CONDITIONNEMENT:

- Bidon de 5L et 25L

PERIODE DE CONSERVATION :

- 3 ans dans un emballage hermétiquement fermé.

STOCKAGE:

- Les récipients doivent être conservés hermétiquement fermés dans un endroit frais, sec, bien ventilé et toutes les précautions nécessaires en cas d'incendie doivent être prises. Les récipients utilisés partiellement peuvent être refermés et réutilisés après un entreposage correct.



Les informations techniques fournies par IKO en matière d'application des produits d'étanchement liquides sont données de bonne foi sur la base de la connaissance et de l'expérience actuelles d'IKO et dans la supposition que ces produits soient utilisés conformément aux caractéristiques et/ou recommandations mentionnées ci-dessus par IKO et cela sous des circonstances normales et sous réserve que ces produits soient entreposés et traités de manière correcte. L'information mentionnée ci-dessus a uniquement pour objectif d'informer l'utilisateur quant aux différentes caractéristiques et/ou recommandations et ne peut d'aucune façon être considérée comme une garantie en matière de négociabilité et de convenance pour un objectif déterminé étant donné des facteurs environnementaux toujours variables, comme les circonstances concrètes sur le chantier, l'utilisation de matériaux différents, les sous-couches... IKO ne peut par conséquent, sauf stipulations contraires de droit contraignant, pas être tenue responsable sur la base de l'information fournie, de tout(e)s autre(s) recommandations et/ou conseil écrit(es). Veuillez prendre contact avec IKO en cas de quelque doute concernant le traitement, l'utilisation finale ou l'application de ces produits. Les utilisateurs doivent toujours consulter l'édition la plus récente de la feuille d'information technique. Un exemplaire de celle-ci peut être fourni sur demande ou peut être trouvé sur www.ikopro.com.

7/13/2012



TF IKOpro Régénérant Bitume-fr.doc - cb -1/1