Setting the standard in roofing and waterproofing
d'Herbouvillekaai 80
2020 Antwerpen 2 - Belgium
Tel. 32.3.248.30.00 - Fax. 32.3.248.37.77

Tinascoat

www.ikopro.com

DESCRIPTION :

• Enrobé hydrocarboné, stockable, pour mise en œuvre à froid.

USAGES :

• Réparations ou ré-profilages provisoires de revêtements hydrocarbonés soumis à un trafic de faible ou moyenne importance.
P.ex. : revêtements routiers publics, allées, entrées et aires de garage, de parking, cours d'usine.

PROPRIETES :

• Prêt à l'emploi
• Très bonne adhérence
• Réparation immédiate.
• **IKOpro Tinascoat** conserve une souplesse interne élevée qui contribue à son post-compactage.
• Pose simple : la mise en œuvre peut se faire par une main d'œuvre non qualifiée, sans outillage spécialisé.
• Usage économique : absence de perte et rebut.

CARACTERISTIQUES :

• Teinte : Noir brillant
• Calibre : 0/5 - texture ouverte

MISE EN ŒUVRE :

Préparation du support
• Découper la zone détériorée pour lui donner des arêtes nettes. Nettoyer la surface à l'aide d'une brosse métallique. Eliminer eau et boue éventuelles.
• Il est toujours conseillé de badigeonner le fond et les bords de la zone à réparer au moyen d'émulsion Bitumix de préférence de type CE (prise rapide), à raison de 200 à 300 g/m².

Application d' IKOpro Tinascoat
• **IKOpro Tinascoat** est étalé au râteau et compacté à la dame ou à l'aide d'autre outil ou engin approprié.
• Le sablage est conseillé lorsque la température est élevée.
• *Remarque* : La couche d' **IKOpro Tinascoat** ne peut dépasser 3 cm d'épaisseur après compactage.

Si la dégradation est plus profonde, la sous-couche sera réalisée à l'aide de pierrailles (calibre 0/22) bien tassées.

CONSOMMATION :

• ± 25 kg/m² et par centimètre d'épaisseur.

CONSERVATION :

• 6 mois, dans un local frais.

CONDITIONNEMENT :

• Sac plastiques de 25 kg (40 pièce par palette)
• Seau de 25 kg (40 pièce par palette)

Les informations techniques fournies par IKO en matière d'application des produits d'étanchement liquides sont données de bonne foi sur la base de la connaissance et de l'expérience actuelles d'IKO et dans la supposition que ces produits soient utilisés conformément aux caractéristiques et/ou recommandations mentionnées ci-dessus par IKO et cela sous des circonstances normales et sous réserve que ces produits soient entreposés et traités de manière correcte. L'information mentionnée ci-dessus a uniquement pour objectif d'informer l'utilisateur quant aux différentes caractéristiques et/ou recommandations et ne peut d'aucune façon être considérée comme une garantie en matière de négociabilité et de convenance pour un objectif déterminé étant donné des facteurs environnementaux toujours variables, comme les circonstances concrètes sur le chantier, l'utilisation de matériaux différents, les sous-couches… IKO ne peut par conséquent, sauf stipulations contraires de droit contraignant, pas être tenue responsable sur la base de l'information fournie, de tout(e)(s) autre(s) recommandations et/ou conseil écrit(es). Veuillez prendre contact avec IKO en cas de quelconque doute concernant le traitement, l'utilisation finale ou l'application de ces produits. Les utilisateurs doivent toujours consulter l'édition la plus récente de la feuille d'information technique. Un exemplaire de celle-ci peut être fourni sur demande ou peut être trouvé sur www.ikopro.com .

EUCOCHEM
PASSION FOR CONSTRUCTION & CHEMISTRY
EUCOCHEM BV - OFFICIAL IKO DEALER
EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België | office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52