



d'Herbouvillekaai 80
2020 Antwerpen 2 - Belgium
Tel. 32.3.248.30.00 - Fax. 32.3.248.37.77

PU lijm Colle PU



www.ikopro.com

PU LIJM VOOR HET VERKLEVEN VAN ISOLATIE

OMSCHRIJVING:

- Elastisch blijvende vochtuithardende één-component polyurethaan lijm met een licht schuimend vermogen en een grote hechtkracht.
- Sterk hechtend vermogen voor een goede verlijming tussen ondergrond en isolatieplaten.

GEBRUIK:

- Op diverse ondergronden zoals geprofileerde staalplaten, bestaande bitumen dakbedekking, beton of hout.
- Verkleven van isolatieplaten.

VERWERKING:

- Oneffenheden in de ondergrond mogen niet meer bedragen dan 5 mm.
- Ondergrond dient vlak, droog, schoon, vet- en stofvrij te zijn.
- Gebruik van een bitumineuze hechtprimer is niet toegestaan.
- Streepsgewijs uit de bus gieten.
- Isolatieplaten direct in de lijm aanbrengen en stevig aandrukken.
- Verwerkingstemperatuur: minimaal 5°C – maximaal 30°C.
- Verwerkingstijd: maximaal 20 minuten.
- De materialen moeten alleszins in de lijm geplaatst worden alvorens vliesvorming optreedt.

VERBRUIK:

- Op de bus is een schenkruit aanwezig waarmee lijm-sporen gegoten kunnen worden.
- Metalen plooiplaten: 1 lijmspoor per ribbe, links of rechts van het midden.
- In de rand- en hoekzones: 2 lijmsporen per ribbe, links en rechts van het midden.
- Volle ondergronden: de lijmsporen in slingervorm aanbrengen.
- Maximale afstand van de sporen 25 cm h.o.h.

- Verbruik - geadviseerde lijmhoeveelheden

Gemiddeld verbruik	Dakzone	per m ²	Afstand sporen
Metalen plooiplaten	midden	200 g	25 cm
	rand	300 g	18,5 cm
	hoek	400 g	12 cm
Volle ondergronden	midden	200 g	25 cm
	rand	300 g	18,5 cm
	hoek	400 g	12 cm

- Deze lijmhoeveelheden zijn aanbevolen minimumhoeveelheden en gelden voor verlijming op gebouwen onderhevig aan een dynamische windbelasting van maximum 4,67kPa.
- De membraan of isolatieplaat moet voor de vorming van een huid op de lijm aangebracht en in positie gedrukt worden. Het wordt aanbevolen om de hechting van tijd tot tijd na te gaan, door een hoek van de membraan/ isolatieplaat op te tillen om na te gaan dat de lijmrupsen platgedrukt zijn. Dit is zeker van toepassing op oneven ondergronden.

SCHOONMAKEN GEREEDSCHAP:

- Trichloorethaan of methyleenchloride

VERPAKKING:

- Bus van 6,5kg

OPSLAG:

- De blikken moeten goed afgedicht bewaard worden in een koele, droge, goed geventileerde ruimte. Alle praktische maatregelen ter beveiliging tegen brand moeten genomen worden. Gedeeltelijk gebruikte containers kunnen afgedicht worden en opnieuw gebruikt worden als ze correct opgeslagen worden. Staand vervoeren en opslaan.

6/12/2015



TF IKOpro PU Lijm-nl.doc - cb -1/2



d'Herbouvillekaai 80
2020 Antwerpen 2 - Belgium
Tel. 32.3.248.30.00 - Fax. 32.3.248.37.77

PU Lijm



www.ikopro.com

GEZONDHEID EN VEILIGHEID:

- De blikken goed sluiten na gebruik en uit de buurt van rechtstreekse hitte en ontstekingsbronnen houden. Contact met huid en ogen vermijden. Bij contact met de huid onmiddellijk wassen met zeep en water of een erkend huidreinigingsmiddel. Bij contact met de ogen onmiddellijk spoelen met overvloedig water en een arts raadplegen. Bij ongevallen onmiddellijk medische hulp inroepen.

BRAND:

- In geval van brand, gebruik schuim, droog poeder, kooldioxide of zand. Gebruik nooit water.



De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde kenmerken en/of aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolg en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op www.ikopro.com.

6/12/2015



TF IKOpro PU Lijm-nl.doc - cb -2/2