IKO
Setting the standard in roofing and waterproofing
d'Herbouvillekaai 80
2020 Antwerpen 2 - Belgium
Tel. 32.3.248.30.00 - Fax. 32.3.248.37.77

Refresh Asphalt

IKOpro
www.ikopro.com

BESCHRIJVING :

• Halfvloeibaar thixotroop product op basis van bitumenemulsie, harsen en vulstoffen.

GEBRUIK :

• Renoveren van verouderde buitenbekledingen in asfalt.
• Vastleggen van de loskomende begrinding van de toplaag.
• Bescherming- en dichtingslaag voor onvoldoende verdichte asfaltbekledingen of bekledingen met verweerd oppervlak.
• Oppervlakte bestrijking van parkings, geasfalteerde paden, garageopritten, wegen.
• Vernieuwen van oude, licht gescheurde bekledingen waarvan de structuur nog degelijk is.
• Verbeteren van het rijcomfort en het uitzicht.
• Mag op licht vochtige ondergrond aangebracht worden.

EIGENSCHAPPEN :

• Vormt een gelijke bekleding.
• Perfecte antislip bekleding door zijn geselecteerde vulstoffen.
• Zeer soepele film.
• Blijft niet kleven.
• Goede weerstand aan temperatuurs-schommelingen.
• Bevat geen oplosmiddelen.

KENMERKEN :

Kleur	zwart
Dichtheid bij 20° C	+/- 1.2
Viscositeit bij 25° C - Brookfield RVT - spindle 6 - 20 t/min	+/- 7.000 cps
Droogtijd bij 20° C - RV 50-60 % handdroog bekomt zijn fysische eigenschappen	 na +/- 8 u na +/- 24 u
Gehalte droge stof - in gewicht	62-68 %
Aangebrachte film op een soepele onderlaag & geplooid op een buigkern van 3 cm diameter bij 20° C	geen scheurtjes

VERWERKEN :

• De ondergrond mag licht vochtig zijn.
• Het oppervlak moet zorgvuldig worden gereinigd en stofvrij zijn.
• Niet aanbrengen op bekledingen op basis van steenkoolpek.
• De putten en grote oneffenheden kunnen eerst opgevuld worden met koudasfalt (**IKOpro Tinasocoat** of **Asco Rephalt**)
• Daarna minimum 3 weken wachten alvorens **IKOpro Refresh Asphalt** aan te brengen.
• **IKOpro Refresh Asphalt** goed omroeren teneinde een homogeen mengsel te bekomen.
• Het product uitstrijken met een borstel of rubberen vloertrekker.
• Op pas aangelegde asfaltbekleding brengt men **IKOpro Refresh Asphalt** aan op de nog lauwe asfalt. Gedurende 3 tot 5 uren laten drogen, beschut tegen de regen.
• Op elke andere, afgekoelde asfaltbekleding bedraagt de droogtijd meer dan 5 uren.
• Temperatuur van het oppervlak tussen 10° en 30°C. Ideale temperatuur tussen 15° en 20°C.
• Het is normaal dat er bij de eerste regenval een lichte re-emulsificatie van **IKOpro Refresh Asphalt** optreedt. Dit verandert niets aan de kwaliteit van het renovatiewerk.

VERBRUIK :

• +/- 0.8 kg/m². Max. 1 kg/m²

REINIGEN VAN GEREEDSCHAPPEN EN VLEKKEN :
• Onmiddellijk met water

BEWAREN :

• 6 maanden, vorstvrij, in hermetisch gesloten verpakking

VERPAKKING :

• Emmers van 25 kg

EUCOCHEM
PASSION FOR CONSTRUCTION & CHEMISTRY
EUCOCHEM BV - OFFICIAL IKO DEALER
EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België | office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52

Setting the standard in roofing and waterproofing
d'Herbouvillekaai 80
2020 Antwerpen 2 - Belgium
Tel. 32.3.248.30.00 - Fax. 32.3.248.37.77

Refresh Asphalt

www.ikopro.com

De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde kenmerken en/of aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, … IKO kan desgevolgend en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op www.ikopro.com .

EUCOCHEM PASSION FOR CONSTRUCTION & CHEMISTRY
EUCOCHEM BV - OFFICIAL IKO DEALER
EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België | office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52