JOINT i-TECH CONFORT

JOINT PRÊT À L'EMPLOI COLORÉ POUR CARRELAGE MURAL ET PLANS DE TRAVAIL - 1 À 6 MM

1 à 6 mm

Blanc Nikel | Gris Alu | Gris Titane

Coloris indicatifs. Se reporter au nuancier CERMIX.

DESCRIPTION

Joint fin sans gâchage facile à appliquer et à nettoyer. Compatible dans les locaux humides privatifs ou collectifs.

AVANTAGES

- Gain de temps
- Finition lisse et soignée
- Reste souple après séchage, résiste aux vibrations et déformations
- Idéal petits formats, plans de travail et parois de douche.
- Ne creuse pas. Aspect régulier, lisse et soigné.
- Régularité des coloris.
- Evite le jaunissement du joint en provenance de la faïence dans les premiers jours après la pose.

DOMAINE D'EMPLOI

DESTINATION

- Murs Intérieurs, plans de travail, locaux humides privatifs.

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- Spécialement adapté aux petits formats : pâte de verre, émaux de Briare, mosaïque.
- Tout format de revêtement céramique ou assimilé, pierre naturelle, pierre reconstituée.

MISE EN ŒUVRE

Note : Ce qui suit est une description typique de l'application. Dans le cas d'autres paramètres du chantier, contacter notre service technique.

Contrôle du support

Température de mise en œuvre

ANALYSES PRÉLIMINAIRES ÉVENTUELLES

L'état de surface de certains revêtements céramiques peuvent rendre difficile le nettoyage après la réalisation des joints (tels que les grès cérame polis, les carreaux ciment, les pierres naturelles…). Un essai au préalable de nettoyage du carreau s'avère alors nécessaire afin de limiter le risque de tachage et d'éviter le dénuançage du joint par un lavage en excès d'eau et d'appréhender si un traitement du revêtement avec un produit bouche pore est nécessaire.

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

KITAJOINT, raclette/taloche en caoutchouc dur, éponge hydro.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Avant d'appliquer le JOINT i-TECH CONFORT, s'assurer que la surface à jointoyer soit bien nettoyée, avec les bords des carreaux secs, propres exempts de toutes salissures et présente une profondeur régulière de façon à obtenir de bonnes performances mécaniques et de régularités de coloris.
Le jointoiement s'effectue au minimum 24 heures après la pose, après séchage complet de la colle.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Le joint i-TECH CONFORT est prêt à l'emploi. Il n'est pas nécessaire de le mélanger.

APPLICATION

Faire pénétrer la pâte à l'aide d'une taloche en caoutchouc dur par passes croisées en diagonale des joints, en appuyant fortement pour faire pénétrer le joint dans toute la profondeur.
Après remplissage, retirer aussitôt l'excédent.
Lisser sans délai d'attente les joints à l'aide d'une éponge légèrement humide; veiller à ne pas les creuser. Nettoyer et rincer fréquemment l'éponge, en changeant souvent l'eau.
Travailler par petites surfaces (1-1,5 m² max)
Parfaire ensuite la surface avec un chiffon sec lorsque le joint est sec

CONDITIONS D'APPLICATION

Travailler à une température entre +5°C et +30°C
(produit, support, ambiance)
Temps de repos avant application : aucun.
Temps d'attente avant nettoyage : aucun.
Le produit durcit par évaporation de l'eau.
Délais d'attente avant le contact avec l'eau : 48h.
Mise en service : 5 jours.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyer les outils à l'eau après l'emploi.

REMARQUES

Produit prêt à l'emploi, peut être utilisé après ouverture, en remettant l'opercule et refermant le couvercle.
Il convient de nettoyer le joint avec le moins d'eau possible, afin de ne pas le creuser et ne pas en diminuer les caractéristiques mécaniques.
Toute trace du produit doit être éliminée immédiatement et avant durcissement.
Limites d'emploi
Il n'est pas conseillé pour des résistances chimiques aux produits agressifs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPARENCE - COMPOSITION

Joint i-Tech Confort est un copolymère en émulsion aqueuse, comprenant des adjuvants cellulosiques, des charges siliceuses fines et des colorants de haute qualité.

CONSOMMATION

Exemples de consommations indicatives, en kg/m²

	Epaisseur du carreau (mm)	Joint 2mm
mosaïque 2,5x2,5 cm	4	0,704
carreau 10x10 cm	5	0,220
carreau 20x20 cm	6	0,132

$$\mathbf{e} \times \mathbf{p} \times \left[\frac{\mathbf{L}+\mathbf{l}}{\mathbf{l} \times \mathbf{L}}\right] \times \mathbf{0,11}$$

(en mm) *(en cm)*



CONDITIONNEMENT

Seau de 5kg, 90 seaux par palette.

STOCKAGE & CONSERVATION

1 an dans son emballage d'origine à l'abri du gel. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR (1) : Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
- Consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.quickfds.fr ou sur simple demande auprès de CERMIX France.
- Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur
- Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sans aucune garantie. Le choix d'un produit pour toute application par le client ou l'installateur, le traitement des produits, les préparations, la finition, l'utilisation du bon équipement pour appliquer les produits et tout cela au sens le plus large, sont complètement hors de notre contrôle et sont donc entièrement à la responsabilité du client ou de l'installateur. Par conséquent, EUCOCHEM bv ne peut être tenu responsable sur la base du résumé ci-dessus. Si EUCOCHEM bv devait néanmoins être tenu responsable des dommages subis, la réclamation sera toujours limitée à la valeur des produits EUCOCHEM bv nécessaires à livrer afin d'effectuer une réparation minimale. EUCOCHEM bv s'efforce de livrer des produits d"une constante et bonne qualité. Toutes les valeurs de la fiche technique sont des valeurs moyennes et sont le résultat de tests effectués en laboratoire. Les valeurs mesurées dans les conditions de chantier et similaires peuvent s'écarter des valeurs indiquées. En effet, les conditions environnementales, l'application et la manière de traiter nos produits sont également hors de notre contrôle. Veuillez noter que vous ne devez pas ajouter d'autres produits que ceux indiqués dans notre documentation technique. N'utilisez uniquement les produits EUCOCHEM bv pour un système en construction. Si vous combinez des produits de différents fournisseurs ou marques, la garantie expire irrévocablement. Lors de l'application des produits EUCOCHEM bv, il est nécessaire d'établir un journal de chantier et de le remplir régulièrement. EUCOCHEM bv peut consulter le journal du chantier à tout moment et / ou demander une copie pour vérifier si les produits et systèmes ont été correctement installés ou installés conformément aux réglementations fixées par EUCOCHEM bv. Nous renvoyons également à nos conditions générales en cas de litige. Cette version de la fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Version 1.0 Date: 10 December 2020 3:31 pm