

CHAPES EN MORTELS

MORTIER 350

GEDOSEERD OP 350 KG/M³

UNIVERSELE MORTEL

- Stortklaar
- Voor courant metselwerk en dekvloer
- Dosering van 350 kg cement per m³ zand
- Regelmaat in dosering en in prestatie



GRUIS



VERBRUIK

18 kg/cm dikte als chape



VOORDEEL

Kant-en-klare mortel.



TIP

Mogelijkheid om CERMILATEX toe te voegen om de prestaties van de mortel te vergroten.



Granulometrie: 0/2 mm.

Zakken van 25 kg.

Bewaring: 2 jaar in de gesloten verpakking, beschermd tegen vocht.

Identificatie: elke zak vertoont een gemakkelijk te identificeren productiecode.

SAMENSTELLING

Hydraulische bindmiddelen, silico-kalk toeslagstoffen van een specifieke granulometrie.

KARAKTERISTIEKEN MET BETREKKING TOT HET PLAATSEN

- Verwerkingstijd..... 3 tot 4 u



Controle van de ondergrond



Uitvoerings-temperatuur



3 tot 4 L

TOEPASSINGSGBIEDEN

BINNEN EN BUITEN

MUREN EN VLOEREN

- Dekvloeren van 1 tot 4 cm
- Opvullen
- Plaatsen van stenen
- Voegen van bakstenen
- Verankeringen

VOORZORGSMAATREGELEN

Niet werken:

- in volle zon
- bij regen
- bij vriesweer

PLAATSING

Mengen in een kuip, met een staafmixer of betonmixer. 1 zak van 25 kg met 3 tot 4 L water.

Mogelijkheid om CERMILATEX toe te voegen om de prestaties van de mortel te vergroten.

Verwerkingstijd van 3 tot 4 u.



(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).

Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materiaal om de producten aan te brengen en dit alles in de ruime zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCCOCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCCOCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de huidige te leveren EUCCOCHEM bv goederen om een minimale herstelling te voeren. EUCCOCHEM bv steelt naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waardes op de technische fiche zijn gemiddelde waardes en zijn het resultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die ragen niet worden in werfomstandigheden. Deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvoeren van EUCCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een verwijzing naar het verwerkboek te stellen en op regelmatig basis in te vullen. EUCCOCHEM bv kan ten alle tijden het verwerkboek consulteren en/of een Kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCCOCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 22 October 2020 9:32 am