FICHE TECHNIQUE

PARABOND PARQUET 440

DESCRIPTION

- Colle parquet monocomposant de haute qualité à base de hybride polymère
- Prêt à l'emploi
- Hyper facile à appliquer et à spatuler
- Convient pour le chauffage au sol
- Elasticité durable, permet l'absorption des mouvements du parquet
- Meilleur confort acoustique
- Sans solvant, sans phtalates, sans eau, sans isocyanates et sans odeur
- Durcissement rapide: rendant le parquet circulable après 24 heures

APPLICATIONS

- Convient pour les systèmes de parquet massif et préfabriqué (lattes, planches, panneaux, plaques), parquet mosaïque, lamelles sur chant (parquet industriel), lamparquet, panneaux de particules et OSB.
- Convient pour le parquet massif jusqu'à un facteur d'élancement maximale pour parquet massif de 12,8.
- Convient aux types de bois les plus courants et convient particulièrement aux espèces de bois problématiques tels que le hêtre, l'érable et le bambou.
- Aussi pour le collage de parquet sur des carrelages céramiques.
- Convient pour le collage sur les sols avec le chauffage au sol.
- Approprié pour surfaces absorbantes et non-absorbantes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Matières premières	Hybride polymère
Système de durcissement	Par l'humidité
Nombre de composants	1
Temps ouvert (23°C et 50% H.R.)	35 min.
Vitesse de durcissement (23°C et 50% H.R.)	2 mm après 24 h
Poids spécifique: ISO 1183	1,67 g/ml
Température de mise en oeuvre	+5°C - +40°C
Température du produit durant application	Min. +15°C
Températures ambiantes	Réglementations standard TV 272 du CSTC s'appliquent
Conservation, dans son emballage hermétique et d'origine dans un local sec entre +5°C - +25°C	12 mois
Dureté Shore A: ISO 868	40
Elasticité à rupture: ISO 37	250%
Résistance à la traction: ISO 37	1,5 N/mm²
Résistance au cisaillement: DIN 53283	1,5 N/mm²
Teneur en isocyanate et solvants	0%
Extrait sec	ca. 100%
Résistance aux températures	-40°C - +90°C
Très bonne résistance à l'humidité et aux U.V., non corrosif et insensible au gel	

EMBALLAGE ET COULEUR
Seau de 15 kg - 33 seaux/palettes
Seau de 2 x 7,5 kg - 33 seaux/palettes
Beige

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

MODE D'EMPLOI

Préparation

- Les surfaces doivent être propres, et exemptes de graisse et de poussière. Enlever la colle durcie mécaniquement. Rendre les surfaces lisses rugueuses.
- Il est recommandé de toujours tester l'adhérence sur chaque surface. L'utilisateur doit vérifier lui-même si le produit est adapté à son application. Consultez notre service technique si nécessaire.
- Sur des supports irréguliers, appliquer d'abord une couche d'égalisation avec **DL Egaline** ou **DL Maxi Egaline**.
- Il faut mesurer l'humidité de la surface avec un carbidmètre et le comparer avec la valeur maximale prescrite par le fournisseur de parquet. Conforme le TV 272 du CSTC, l'humidité de la surface peut atteindre maximum 2,5% pour des sols cimentés et 0,5% pour des sols anhydrites; en présence de chauffage par le sol respectivement 1,5% et 0,3%.
- Laisser acclimater le parquet pendant quelques jours dans l'endroit concerné. L'installation est fortement déconseillée en dessous de 7% ou au dessus de 11% d'humidité du bois.
- Le chauffage au sol doit se dilater au moins 48 heures avant la pose.

Primaire

Sur des surfaces très absorbantes, il faut d'abord appliquer le **Primer WB** ou **Primer PU Turbo.**

Dimensions du parquet

Facteur d'élancement maximale pour parquet massif (= rapport largeur/épaisseur) = 12,8. Testé selon la norme NF B 54 008 sur chêne massif de 180 mm de largeur et 14 mm d'épaisseur; Rapport FCBA N° 2018.290.1080.

Poser

- Il est important de bien ventiler les endroits où le produit est appliqué. Bien ventiler durant la vulcanisation.
- Le **Parabond Parquet 440** se verse directement du seau sur le sol et se laisse étaler avec une spatule crantée. La colle doit être spatulée également sur toute la surface.
- Temps ouvert de la colle est environ 35 minutes. N'appliquez pas trop de colle. Poser le parquet d'un mouvement glissant sur le lit de colle encore humide. Maroufler le parquet avec un maillet en caoutchouc pour assurer un contact parfait. Alourdir éventuellement.
- La distance entre les murs et le parquet doit être au moins de 10 à 15 mm.
- Il faut attendre au minimum 24 heures avant de marcher sur le parquet et de le poncer.

Consommation en collage pleine surface

700 - 900 g/m² avec spatule à colle crantée avec dentelure B3	Parquet préfabriqué, lamparquet, parquet mosaïque
900 - 1200 g/m² avec spatule à colle crantée avec dentelure B11	Parquet massif, parquet préfabriqué, lamelle sur chant, panneaux de particules et OSB
En cas de collage de lames de parquets de grande longueur et largeur, il est conseillé d'utiliser une spatule à colle crantée plus brute pour éviter les creux dans le collage.	

Lissage

Si nécessaire, vous pouvez lisser le produit avec le **DL 100** et une **spatule**.

Nettoyage

Eventuellement lisser à la spatule le surplus de colle qui apparaît sur les bords. Enlever les résidus de colle fraîche avec **Parasilico Cleaner**. La colle durcie est à enlever mécaniquement.

SECURITE

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité sur www.dl-chem.com.

RESTRICTIONS

- **Parabond Parquet 440** n'est pas approprié pour le collage sur PE, PP, PA, Téflon® et Bitume.
- Vu la grande variété de type de parquets sur le marché (traités ou non-traités) il faut s'assurer que le produit convient pour l'application envisagée – si nécessaire au moyen des tests préalables sur le matériel.

AGREMENTS TECHNIQUES

Etiquetage en émission de composants organiques volatiles des produits de construction et décoration.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.