

**EIGENSCHAPPEN**

- Lijm op basis van synthetische harsen
- Spleetvullend tot 0,6 mm

**TOEPASSINGEN**

- Aanbevolen voor het lijmen van afvoerbuizen, hulpstukken en goten van hard PVC met nauwe of perspassing.
- Ook voor ABS.
- Voor verlijming van PVC-buizen met buitenmiddellijnen tot en met 160 mm
- Niet geschikt voor drukleidingen

**TECHNISCHE GEGEVENS**

Kleur	Kleurloze, transparante lijm
Viscositeit	+/- 700 mPa.s
Ontvlambaar	Ja
Densiteit	+/- 0,93 g/ml
Vorstvrij	Ja, maar na opslag onder lage temperatuur stijgt de viscositeit
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - +25°C	Tube 125 ml: min. 12 maanden Blik 250 ml : min. 24 maanden

**VERPAKKING**

15 tubes van 125 ml/doos - 80 dozen/pallet
12 blikken met borstel van 250 ml/doos - 50 dozen/pallet

**VERWERKING****Vorbereiding**

De oppervlakken dienen droog en zuiver te zijn, indien nodig ontvetten. De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.

**Aanbrengen**

- De lijm aanbrengen op de twee samen te voegen delen in een regelmatige laag.
- Onmiddellijk samenvoegen na het lijmen door gelijkmatige druk uit te oefenen.
- Slechts na 24 uur is de verlijmingssterkte maximaal. Na gebruik de verpakking goed sluiten.
- De lijm moet op koude dagen zoveel mogelijk de temperatuur van de te lijmen buis hebben, om condensvorming bij de opgebrachte lijm te voorkomen.
- Voor het lijmen van PVC buizen is het nodig na te gaan of de twee buizen goed ineensluiten.
- Daarna de te lijmen oppervlakken reinigen met brandalcohol.
- De twee toppen spiraalvormig insmeren met lijm.
- De buizen zonder wringen ineenschuiven, het teveel aan lijm onmiddellijk wegnemen.
- Na het verlijmen het verlijmd stuk gedurende 10 minuten laten rusten.

**VEILIGHEID**

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.