FICHE TECHNIQUE

PARACRYL DECO

DESCRIPTION

- Mastic plasto-élastique de très haute qualité
- Facile à travailler
- Peut être peint rapidement: “mouillé sur mouillé”
- La peinture utilisée pour couvrir le joint ne craque pas
- La peinture mate reste mate
- Sans phtalates

APPLICATIONS

- Spécialement prévu pour le colmatage et le remplissage de joints à mouvement faible:
  - Joints, jointures et fentes dans l’encadrement des portes et fenêtres, les rebords de fenêtre, les escaliers, plinthes, murs, plafonds, carreaux de plâtre.
  - Colmatage de fissures et fentes dans les murs. De par sa composition, le produit convient parfaitement au colmatage de fins joints et de petites fissures.
- Convient à toutes les surfaces poreuses (bois, pierre, béton, plâtre ...) et au métal, aux carreaux de céramique et au PVC dur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Mastic non durci	
Type de mastic	Dispersion polyacrylate
Système de durcissement	Evaporation d’eau
Formation de pellicule (23°c et 50% H.R.)	15 min.
Durcissement (23°C et 50% H.R.)	0,5 mm/24 h
Densité : ISO 1183	1,13/ml
Température d’application	+5°C - +40°C
Conservation, dans son emballage hermétique et d’origine dans un local sec entre +5°C - +25°C	Min. 12 mois
Mastic durci	
Dureté Shore A : ISO 868	24
Reprise élastique : ISO 7389	< 50%
Déformation maximale : ISO 11600	7,5%
Module de rupture : ISO 8340	0,12 N/mm²
% résistance à la rupture : ISO 8339	> 300%
Résistance à la température	-20°C - +80°C

EMBALLAGE ET COULEURS
25 cartouches de 310 ml/carton - 48 cartons/palettes
Blanc

MODE D’EMPLOI

Préparation

Les surfaces doivent être sèches et propres, si nécessaire dégraisser avec **Parasilico Cleaner**, MEK, de l’alcool, de l’éthanol. Si nécessaire appliquer un primaire. Il est conseillé de tester l’adhésion. L’utilisateur doit s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. Si nécessaire contacter notre service technique.

Primaire

Il est possible d’utiliser **Paracryl Deco** comme primaire en le mélangeant avec de l’eau.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d’incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s’assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België | office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52

Poser
Avec pistolet manuel ou pneumatique. La forme du joint est très importante. Eviter des couches minces.

Lissage
Lisser avec **DL100** ou avec une palette à lisser (avant la formation de pellicule).

Nettoyage
A l'eau avant le séchage.

Réparation
Avec le même produit.

SECURITE
Veuillez consulter la fiche de sécurité.

RESTRICTIONS
- **Paracryl Deco** durcit par l'évaporation de l'eau. Pendant les premiers jours de durcissement, le joint ne peut subir une déformation de plus de 5%.
- N'est pas destiné aux joints qui sont continuellement exposés à l'eau.
- Maintenir à l'abri du gel.
- Ne peut pas être utilisé en tant que colle-mastic pour vitrage.
- Ne pas utiliser en cas de risque de pluie ou de gel.
- Ne pas appliquer à l'extérieur.

AGREMENTS TECHNIQUES
Etiquetage en émission de polluants volatiles des produits de construction et décoration

CE

14
DL Chemicals

EN 15651-1
F INT
No. DoP:
MP0060031

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).