FICHE TECHNIQUE

PARACRYL PARAFILL

DESCRIPTION

- Pâte de finition légère
- Prêt à l'emploi
- Produit flexible
- Peut être appliqué en un seul mouvement.
- Ne rétrécit pas
- Ne se fissure pas
- Peut être peint après quelques minutes, idéal est ± 2 heures.
- Peut être poncé après séchage (24 heures)
- Sans phtalates

APPLICATIONS

- Pour boucher et planer des fentes, des joints statiques et des trous (largeur max. 50 mm – profondeur max. 50 mm.
- A une adhérence exceptionnelle sur des matériaux poreux comme la brique, le béton, le plâtre, le bois, etc.
- Doit être peint (min. 2 couches) lors d'usage extérieur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Type de mastic	Polymères acrylates spéciaux
Consistance	Pâte thixotrope à étaler
Ponçable	Après 24 h
Retrait	Nihil
Densité	0,45 g/ml
Température d'application	+5°C - +35°C
Conservation, dans son emballage hermétique et d'origine dans un local sec entre +5°C - +25°C	Min. 12 mois
Peut être peint	Après quelques minutes (idéal après +/- 2 h)
Temps ouvert	10 - 15 min
Résistance à la température	-20°C - +80°C

EMBALLAGE ET COULEURS
25 cartouches de 310 ml/carton - 48 cartons/palettes
Blanc
6 seaux de 1 l/carton - 64 cartons/palettes
Blanc
Seau de 5 l - 60 seaux/palettes
Blanc
Seau de 10 l - 27 seaux/palettes
Blanc

MODE D'EMPLOI

Préparation

Appliquer sur une surface propre dépoussiérée et sèche.

Poser

- Seau: Bien remuer et appliquer avec une spatule, lisser. Si trop sec: ajouter une cuillère à café d'eau par 250 ml de **Paracryl Parafill**. Puis bien remuer jusqu'à ce qu'on obtienne la consistance souhaitée.
- Cartouche: Pousser le produit dans l'ouverture avec une spatule. Lisser.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België | office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52

- Des couches de 4 jusqu'à 25 mm donnent les meilleures résultats.
- Largeur max. 50 mm – profondeur max. 50 mm.
- En cas des joints plus grands, il faut les boucher en plusieures fois (avec un intervalle d'un jour).

Lissage
Finir avec un couteau à enduire mouillé.

Nettoyage
A l'eau avant le séchage.

Réparation
Avec le même produit.

SECURITE
Veuillez consulter la fiche de sécurité.

RESTRICTIONS
Ne peut pas être employé sur des surfaces synthétiques, des surfaces métalliques et des surfaces constamment humides.

AGREMENTS TECHNIQUES
Etiquetage en émission de polluants volatils des produits de construction et décoration.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).