TECHNISCHES DATENBLATT

PARAFIX CEMENT REPAIR

EIGENSCHAFTEN

- Hochwertige, plasto-elastische Reparaturpaste
- Mit rauer Kornstruktur
- Gebrauchsfertiger
- Überstreichbar nach ausreichender Aushärtung
- Phthalatfrei

ANWENDUNGEN

- Für das Ausbessern von Rissen und Fehlstellen an Wänden
- Für das Reparieren von Fugen im Mauerwerk
- Gute Haftfestigkeit auf Beton, Mauerwerk, Stein, Zement, Holz, Strukturputz, etc.

TECHNISCHE DATEN	
Nicht gehärteter Dichtstoff	
Art des Dichtstoffes	Acrylate
Struktur	Grobkörnig
Härtungssystem	Verdampfen von Wasser
Härtungsschnelligkeit (23°C und 50% R.V.)	0,5 mm/24 Stunden
Hautbildung (23°C und 50% R.V.)	20 min
Dichtigkeit: ISO 1183	1,93 g/ml
Verarbeitungstemperatur	+5°C - +40°C
Haltbarkeit, in ungeöffneter Verpackung in einem trockenen und kühlen Platz zwischen +5°C - +25°C	Min. 12 Monate
Gehärteter Dichtstoff	
Shore A Härte (ISO 868)	40
Elastisches Rückstellvermögen (ISO 7389)	<50%
Maximal zulässige Verformung (ISO 11600)	7,5%
Spannungswerte bei 100 % Verlängerung: ISO 8340	0,13 N/mm²
Bruchdehnung (ISO 8339)	>100%
Temperaturbeständigkeit	-20°C - +80°C

VERPACKUNG UND FARBE
12 Kartuschen von 310 ml/Karton (mit V-Düse) - 104 Kartons/Palette
Zementgrau, ral 1015

Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich. Voraussetzung ist eine Mindestbestellmenge von 75 Kartuschen.

VERARBEITUNG

Vorbereitung

Die Oberflächen sollen trocken und sauber sein, wenn nötig mit **Parasilico Cleaner**, MEK, Brandalkohol oder Äthanol entfetten. Haftfestigkeitsproben sind empfohlen. Der Benutzer sollte selbst kontrollieren, ob das Produkt für seine Anwendung geeignet ist. Kontaktieren Sie bitte eventuell unseren technischen Dienst.

Auftragen

Mit einer Pistole, hand- oder luftbedient. Die Form der Dichtung ist sehr wichtig. Dünne Schichten vermeiden.
Die Aushärtung erfolgt durch Verdunsten von Wasser. Solange nicht mehr als 90% des Produkts ausgehärtet sind, ist lediglich eine Bewegung von höchstens 5% erlaubt.

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

EUCOCHEM bv | Esperantolaan 13/7 | 3300 Tienen | België | office@eucochem.com | www.eucochem.com | Tel.+32 16 81 11 52

Verarbeitung
Mit **DL100** glätten bevor Hautbildung eintritt.

Reinigung
Mit Wasser vor dem Trocknen.

Reparaturmöglichkeiten
Dafür wird dasselbe Material empfohlen.

SICHERHEIT
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

ANWENDUNGSBESCHRÄNKUNG
- **Parafix Cement Repair** darf nicht für Fugen verwendet werden, die ständig Wasser ausgesetzt sind.
- Nicht anwenden, wenn das Risiko von Regen und Frost besteht.

TECHNISCHE ZULASSUNGEN

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.